


ADLER 2K-Acrylatlack weiss seidenmatt

69518

(dvojsložkový biely hodvábne matný akrylátový lak)



Popis výrobku

Vysokohodnotný polyuretánový biely lak s akrylátovými živcami a zamatovým matom. Dobrá tvrdosť, vysoká elasticita a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Zachováva si dlhotrvajúci lesk a je odolný proti zažltnutiu. Veľmi dobrá odolnosť voči vode a chemikáliám.

Zvláštne vlastnosti

Vhodný aj na prelakovanie vodou riediteľných lakov.

Oblasť použitia

Vysokohodnotné povrchové úpravy na drevo v interiéri aj v exteriéri, na kovy a niektoré plasty.

Spôsob aplikácie

Natieranie, valčekovanie, striekanie.

Striekanie je dovolené iba v striekacích kabínach, ktoré sú podložené VOC smernicami.

Príprava podkladu

surové drevo v exteriéri

Impregnovat' s výrobkom Aquawood Imprägniergrund (sušenie cez noc) alebo s Pullex Imprägniergrund (sušenie minimálne 24 hodín). Brúsiť papierom zrnitosti 280.

surové drevo v interiéri

Nepoužívajte impregnácie obsahujúce biocídy.

intaktné (celistvé) staré nátery

Staré nátery zbaviť prachu a špiny a prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 280.

poškodené staré nátery (s trhlinami a odlupovaním)

Obrúsiť až na surové drevo, prípadne odstrániť pôvodné moridlo s prípravkom Adler Abbeizer a ďalej pokračovať ako pri surovom dreve.

ocel', pozinkovaná ocel', hliník

Odstrániť hrdzu; olej a masť umyť prípravkom ADLER Entfetter (odmastňovač). Hliník následne prebrúsiť papierom zrnitosti 280.

Prosím obráťte

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Základný náter | <p>drevo 1x ADLER Acryl Holzgrund alebo ADLER Acryl Spritzfüller, nutné sušenie cez noc. U vchodových dverí z jaseňa a duba nie je základovanie potrebné (otvoreno-pórovité lakovanie).</p> <p>ocel' v exteriéri 2x Adler AcrylUnigrund, nutné sušenie cez noc alebo 1x ADLER Epoxi-Grund 68304 (dvojkomponentný), sušenie minimálne 5 hodín</p> <p>pozinkovaná ocel', hliník 1x Adler AcrylUnigrund, nutné sušenie cez noc alebo 1x ADLER Epoxi-Grund 68304 (dvojkomponentný), sušenie minimálne 5 hodín</p> | | | | | | | | |
| Krycí náter | 1-2x ADLER 2K-Acrylatlack weiss seidenmatt | | | | | | | | |
| Pomer zmesi | 7 hmotnostných dielov laku 1 hmotnostný diel tvrdidla ADLER PUR Härter 82010 Spracovateľnosť zmesi cca 1 pracovný deň | | | | | | | | |
| Riedenie | <p>natieranie 5-10% riedidla ADLER PUR-Streichverdünnung 80392</p> <p>striekanie cca 20% riedidla ADLER DD-Verdünnung 80019</p> | | | | | | | | |
| Čas sušenia (pri izbovej teplote) | <table> <tr> <td>nelepivý povrch</td> <td>po cca 2 hodinách</td> </tr> <tr> <td>prelakovateľný</td> <td>po cca 4 hodinách</td> </tr> <tr> <td>úplne suchý</td> <td>po cca 12 hodinách</td> </tr> <tr> <td>plne mechanicky a chemicky odolný</td> <td>po 7 dňoch</td> </tr> </table> | nelepivý povrch | po cca 2 hodinách | prelakovateľný | po cca 4 hodinách | úplne suchý | po cca 12 hodinách | plne mechanicky a chemicky odolný | po 7 dňoch |
| nelepivý povrch | po cca 2 hodinách | | | | | | | | |
| prelakovateľný | po cca 4 hodinách | | | | | | | | |
| úplne suchý | po cca 12 hodinách | | | | | | | | |
| plne mechanicky a chemicky odolný | po 7 dňoch | | | | | | | | |
| Výdatnosť | cca 10 m ² /l | | | | | | | | |
| Balenie | 700 g, 3,5 kg | | | | | | | | |
| Techn. bezpečnostné údaje | Rešpektujte Kartú bezpečnostných údajov! | | | | | | | | |