

Aquafix S

8110

Pasta gofrante per sistemi di verniciatura a base acqua per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

91201

Indicazioni generali

Pasta gofrante per vernice per mobili ADLER incolore e pigmentata a base acqua o prodotti Aquawood per finestre e porte d'ingresso, Polycolor 2K SQ o ADLER Print-Protect per ottenere superfici strutturate. Il prodotto non influisce sulla qualità della superficie del sistema verniciante (resistenze chimiche e meccaniche).

Campi di applicazione



Per superfici resistenti con effetto strutturato in tutto l'arredamento interno e nelle aree esterne protette.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Aquafix S (8110) con la vernice non catalizzata e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- A seconda della quantità utilizzata, Aquafix S (8110) provoca una riduzione evidente della lucentezza della vernice di partenza.
- È possibile verniciare gli strati di vernice con Aquafix S (8110) (senza carteggiatura intermedia, entro 24 ore); tuttavia, la struttura viene ridotta.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Variazioni dalle indicazioni riportate causano difetti del film di vernice e dell'adesione.

Quantità aggiunta

Max. 4-8% in peso sulla vernice.

Secondo il sistema di rivestimento, si consiglia di aggiungere le seguenti quantità aggiuntive:


Vernice per mobili ADLER a base acqua come ad esempio: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5%
Aquawood Protor-Finish D (5808) e Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) e Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	fino a max. 8%
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) o Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	fino a max. 4%

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Aquafix S (8110).

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

250 g, 650 g, 1 kg

Dettagli

Aquafix S Grob (91201)

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.