

Aviva Home-Color

4063

Uniwersalna farba dyspersyjna do wnętrz z możliwością barwienia dedykowana dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Farba do wnętrz na bazie wody, z możliwością barwienia, przeznaczona do malowania ścian i sufitów, wyróżniająca się dobrą siłą krycia. Produkt charakteryzuje się słabym zapachem i został opracowany bez dodatku rozpuszczalników i plastifikatorów.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 13300**
Odporność na szorowanie na mokro: klasa R 3
Współczynnik kontrastu (siła krycia): klasa H₁₀ 2 (przy 7 m²/l)
Stopień połysku: G4 głęboko matowy
Maksymalny rozmiar ziarna: S1 drobna
- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+


Obszary zastosowania



Do wszystkich białych powłok ściennych i sufitowych we wszystkich obszarach wewnętrznych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.
- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).
- Podczas obróbki uszczelniaczy mogą wystąpić pęknięcia oraz przebarwienia w materiale malarskim. Ze względu na dużą ilość systemów uszczelniających, konieczne jest przeprowadzenie własnych testów w celu oceny przyczepności i wyników przetwarzania w indywidualnych przypadkach.
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić.
- Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.

- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia

0-5% H₂O

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Kolejna warstwa	ok. 3 - 4 godz.
-----------------	-----------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Do chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynk, beton itd. i materiałów gipsowych jak również chłonnych, mocno przylegających starych powłok.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Usunąć stare powłoki nie nośne.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363

Przygotowanie podłoża

Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą.

Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odtłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233).

W przypadku czystych, lekko chłonnych, suchych i stabilnych podłoży nie jest wymagana obróbka wstępna.

Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308).

Tynki z grup zapraw P II i P III:

Nowe tynki należy pozostawić bez obróbki przez 3 do 4 tygodni. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074).

Tynk i gotowe tynki z grup zapraw P IV i P V:

Zeszlifować ewentualnie pojawiającą się spieczoną warstwę powierzchniową. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074).

Płyty gipsowo-kartonowe (GKP):

Zeszlifować zadziory szpachlówki i dokładnie odpylić. Podkład z Aviva Tiefengrund WV (4074), rozcieńczony w stosunku 1:1 z wodą. W przypadku płyt z rozpuszczalnymi w wodzie, odbarwiającymi składnikami, dodatkowa warstwa podkładu np. Aviva Isolier-Weiß CT (4049) jest wymagana. Przestrzegać karty BFS nr 12.

Powierzchnie betonowe:

W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pyłących należy wyczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem (przestrzegając przepisów prawnych). Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074).

Powłoki nośne:

Matowe, lekko chłonne powłoki można bezpośrednio ponownie pokrywać. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074).

Błyszczące lub gładkie podłoża (takie jak powłoki lakiernicze, lateksowe czy warstwy spieku) należy zmatowić, szorstkować lub zeszlifować.

Farby klejowe:

Zmyć do czysta i zagruntować przy użyciu Aviva Tiefengrund WV (4074).

Unikać suszenia Aviva Tiefengrund WV (4074) w stanie błyszczącym.

BUDOWA POWŁOKI	
Warstwa podkładowa	Patrz przygotowanie podłoża
Międzywarstwa	W razie potrzeby: 1 x Aviva Home-Color (4063) nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą maksymalnie do 5 Waga/vol%.
Warstwa nawierzchniowa	1 x Aviva Home-Color (4063) nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą maksymalnie do 5 Waga/vol%.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	3 l; 9 l; 15 l
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw ADLER Color4you . Lakier(y) bazowy(e): Aviva Home-Color Basis W30 (4063000030) Aviva Home-Color Basis W15 (4063000015)
Color4You	W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii. Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbki kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu. Jaskrawe i intensywne kolory wykazują w pewnych warunkach mniejszą siłę krycia, co jest uwarunkowane stosowanym systemem. Dlatego zaleca się, aby w przypadku tych kolorów polakierować wcześniej porównywalnym, kryjącym, pastelowym kolorem na bazie W15. W przypadku ciemnych kolorów naprężenia mechaniczne mogą prowadzić do powstawania jasnych smug (efekt pisania). To właściwość specyficzna dla wszystkich matowych farb ściennych. Nie ma to wpływu na jakość i funkcjonalność produktu.

Produkty dodatkowe

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Aviva Fungisan (8308)
 Aviva Isolier-Weiß CT (4049)
 Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
 Aviva Tiefengrund WV (4074)
 Clean Multi-Entfetter (7233)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO: wartość graniczna UE dla Aviva Home-Color (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Home-Color zawiera < 1 g/l LZO.

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Dyspersje akrylanowe / Nieorganiczne białe i kolorowe pigmenty / Woda / Dodatki powierzchniowe / Dodatki regologiczne / Dodatki do powierzchni międzyfazowej

GISCODE

BSW20

Dane BHP

Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

W przypadku ryzyka rozprysku nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą.

W czasie stosowania i suszenia należy zapewnić dobrą wentylację.

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić.

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych czy do gleby.

Do recyklingu należy oddawać tylko pojemniki opróżnione z pozostałości, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl