

Legno Aqua-Öl Plus

7060

Vodou ředitelný odolný olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin, určený pro povrchovou úpravu nábytku a interiérů pro domácí, řemeslné i průmyslové zpracování

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

7060000200

Všeobecné informace

Vodou ředitelný odolný olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů. Produkt umožňuje dosáhnout přirozeně vypadajících matných vzhledů s přirozeným pocitem na dotek. Vyznačuje se rychlým schnutím, dobrou brousitelností, příjemným pocitem na dotek a vzhledem, jakož i velmi dobrou ochranou povrchu, zejména odolností proti krémům a tukům. Vytvrzování probíhá absorpcí kyslíku ze vzduchu (oxidativní schnutí). Produkt neobsahuje aromatická rozpouštědla ani změkčovadla a je bez obsahu těžkých kovů (podle normy EN 71-3).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **DIN 68861 (Povrchy nábytku)**
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Část 1: Chování při chemické zátěži: 1 B
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2**
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Odolnost vůči potu a slinám.
- **ÖNORM EN 71-3**
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů).
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na povrchovou úpravu běžně namáhaných povrchů nábytku a interiérového vybavení, např. zařízení ložnic a obývacích pokojů.
Na povrchovou úpravu stěnových a stropních prvků.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.

- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Aqua-Öl Plus (7060) které je třeba provést.
- Není vhodný pro použití na mořených nebo bělených podkladech.
- Při nanášení lakýrnickým válečkem se pro optimální výsledek doporučuje použít váleček typu superflock (např. váleček 958500030017).
- Pro dosažení co nejmatnějšího a nejpřirozenějšího vzhledu doporučujeme nanést silně základní vrstvu a následně tenký nános finální vrstvy.
- Pro optimální smáčivost pórů u hrubo pórovitých dřevin se doporučuje nanést silnou vrstvu základního nátěru pomocí lakovacího válečku a následně provést finální úpravu pomocí stříkáci pistole.
- Pro potlačení zvýraznění dřeva, např. na starém dřevě nebo světlých dřevinách, se doporučuje přidat 1% Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pro obzvlášť zvýrazňující účinek lze přidat až 3 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pečlivě rozmíchejte Aqua-Tint (9009) v Legno Aqua-Öl Plus (7060) a postupujte podle technického listu pro Aqua-Tint (9009).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Válečkování	Navalování
Tryska Ø (mm)	1,8	-	-
Stříkáci tlak (bar)	2,5 - 3,5	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	-	10 - 15	-
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	80 - 120	-	20 - 30

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)




Nelepivý na prach (ISO 1517)	cca. 40 min.
Další úprava	cca. 3 hod.
Úplné proschnutí	cca. 7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku při stohování a podmínkách stohování.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí. U dřevin bohatých na extraktivní látky (jako např. iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD	
Druh podkladu	Listnaté a jehličnaté dřeviny
Vlastnosti podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.
Příprava podkladu	Listnaté dřeviny: Broušení dřeva Zrnitost 150–220 Jehličnaté dřeviny: Broušení dřeva Zrnitost P 100 - 150 Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme broušené dřevo navlhčit a po vyschnutí přebrousit brusným papírem zrnitosti P 180 - 220; u masivního dubu je tento krok naprosto nezbytný.
KROKY ZPRACOVÁNÍ	
Základní ošetření	1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)
Mezibroušení 	Lehké přebroušení Zrnitost P 220 – 280 Můžete pracovat s vhodným brusným rounem (např. Scotch-Brite od společnosti 3M). Zamezte probroušení! Odstraňte prach vzniklý broušením.
Konečná úprava	1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění a ošetřování	Čistěte vodou a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje. Dodržujte prosím naše pracovní směrnice 264 - Návod na údržbu povrchů ošetřených Legno Aqua-Öl Plus (7060).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	750 ml a 2,5 l
Související produkty	Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování  	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
GIS KÓD	BSW20

**Prohlášení o obsahu látek
podle VdL-RL 01**

Alkydové pryskyřice / Voda / Glykole / Přísady pro rozhraní / Smáčedlo / Neutralizační činidlo / Konzervační prostředky používané při skladování

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (v poměru 3:1).

Bezpečnostně technické údaje

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.
