

Legno Aqua-Öl Plus

7060

Huile pour bois résistante à base d'eau, composée en partie de **matières premières renouvelables**, pour l'ameublement et l'aménagement intérieur, à usage **privé, professionnel et industriel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

7060000200

Généralités

Huile pour bois à base d'eau contenant des matières premières renouvelables pour l'ameublement et l'aménagement intérieur. Le produit permet d'obtenir des surfaces mates avec une apparence et une texture naturelles. Le produit se caractérise par un séchage rapide, une bonne aptitude au ponçage, un toucher et un aspect agréables, ainsi qu'une très bonne protection de la surface, avec notamment une résistance aux crèmes et aux graisses.

Le durcissement se fait par absorption de l'oxygène atmosphérique (séchage oxydatif). Le produit ne contient pas de solvants aromatiques, de plastifiants, ni de métaux lourds (conformément à la norme EN 71-3).

Propriétés particulières et normes d'essai



- **DIN 68861 (surfaces de meubles)**
Confirmé par un certificat d'examen externe.
Partie 1 : Comportement sous contrainte chimique : 1 B
- **DIN 53160-1 et DIN 53160-2**
Confirmé par un certificat d'examen externe.
Résistant à la sueur et à la salive.
- **Norme ÖNORM EN 71-3**
Confirmé par un certificat d'examen externe.
Sécurité des jouets, migration de certains éléments (absence de métaux lourds).
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour le traitement des surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, telles que les meubles de chambre à coucher et de living.

Pour le traitement de surface d'éléments de murs et de plafonds.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.

- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 20 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 60 %.
- **Attention :** Veiller à un ponçage du bois et à une application du produit uniformes !
- **Attention :** Pour les bois durs et tropicaux riches en tanins, un essai préalable avec Legno Aqua-Öl Plus (7060) doit être effectué.
- Ne convient pas pour une application sur des supports teintés ou blanchis.
- En cas d'application au rouleau de peinture, il est recommandé d'utiliser un rouleau floqué concave (p. ex. cylindre de peinture Konkav Superflock 958500030017) pour obtenir un résultat optimal.
- Pour obtenir un aspect aussi mat et naturel que possible, il est recommandé d'appliquer un traitement de base jusqu'à saturation, suivi d'un traitement final en fine couche.
- Pour une humidification optimale des pores sur les supports à pores grossiers, il est recommandé d'appliquer une couche de fond abondante au rouleau de vernis, suivie d'un traitement final au pistolet à godet.
- Pour réduire encore plus la mise en valeur du grain, par exemple sur du vieux bois ou des essences de bois claires, il est recommandé d'ajouter 1 % de Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pour un effet particulièrement éclaircissant, il est possible d'ajouter jusqu'à 3 % de Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pour ce faire, incorporer soigneusement Aqua-Tint (9009) dans Legno Aqua-Öl Plus (7060) et consulter la fiche technique de Aqua-Tint (9009).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application



	Pistolet à godet	Au rouleau	Machine à rouleaux
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,8	-	-
Pression de pulvérisation (bar)	2,5 - 3,5	-	-
Rendement par application (m²/l)	-	10 - 15	-
Quantité d'application par couche (g/m²)	80 - 120	-	20 - 30

Le rendement indiqué inclut la perte de pulvérisation.

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)




Sec hors poussière (ISO 1517)	après env. 40 minutes
Traitement suivant	après env. 3 heure(s)
Complètement sec	après env. 7 jour(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation, de l'humidité relative de l'air, de la pression d'empilage et des conditions d'empilage.

Afin d'obtenir un séchage sans défaut, il faut prévoir une bonne ventilation des locaux. Un faible échange d'air, par exemple en raison d'un empilage dense, retarde le séchage.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage. Un retard de séchage peut se produire sur les bois riches en tanins (p. ex. iroko).

Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Clean Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

SUPPORT

Type de support

Bois de feuillus et de conifères

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Bois de feuillus : Ponçage du bois Grain 150-220

Bois de conifères : Ponçage du bois Grain 100-150

Le trempage du bois poncé et, après séchage, un polissage avec un grain 180-220 sont recommandés. Cette opération est absolument nécessaire pour le chêne massif.

ÉTAPES DE TRAITEMENT

Traitement de base

1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)

Ponçage intermédiaire



Léger polissage Grain 220 – 280

Il est possible de travailler avec un tampon abrasif (par exemple Scotch-Brite de 3M).

Éviter le ponçage en boucle !

Éliminer la poussière de bois.

Traitement final

1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Nettoyage avec un chiffon humidifié dans une solution d'eau et de détergent ménager doux ou de détergent neutre, ne pas utiliser de détergents abrasifs.

Le nettoyage doit être effectué au plus tôt 14 jours après l'application de l'huile/la cire/l'huile-cire dure.

Veuillez consulter notre directive de travail **ARL 264 – Instructions d'entretien pour les surfaces traitées avec Legno Aqua-Öl Plus (7060)**.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

750 ml et 2,5 l

Produits complémentaires

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

GISCODE

BSW20

**Déclaration des ingrédients
selon VdL-RL 01**

résines alkydes / Eau / Glykole / additifs de surface / agent humidifiant / neutralisant / agent conservateur

Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

**Données techniques de
sécurité**

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.