

Legno Color

7007

Univerzální **barevný olej** pro povrchovou úpravu **nábytku a vybavení interiérů**, pro domácí použití a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Barevný olej pro ošetření listnatého a jehličnatého dřeva. Produkt se vyznačuje velmi dobrou penetrační schopností, příjemným povrchem na dotek a dobrou odolností proti vodě, zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a vytváří elegantní, rovnoměrné zbarvení. Vynikající zpracovatelnost díky lehké gelové struktuře. Antistatický. Vytvrzování probíhá absorpcí kyslíku ze vzduchu (oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro běžně namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení, jako např. zařízení ložnic a obývacích pokojů, stejně jako dřevěné podlahy.

Účinné látky

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, nízkoaromatické benzíny, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevních vláken. Je nutné za každou cenu zabránit tvorbě vrstev (vytírejte do sucha).
- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.

- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Color (7007) které je třeba provést.
- Pro dosažení optimální kvality povrchu, zejména u masivního dřeva, se doporučuje navlhčení obroušeného dřeva vodou a po vyschnutí vyhlazovací přebroušení poslední použitou zrnitostí. **Upozornění:** Tento krok může způsobit zesílení odstínu!
- Pro zvýšení mechanické i chemické odolnosti lze při profesionálním použití přidat 5 % Legno Hardener (7084) do Legno Color (7007). Zejména u tmavých odstínů se to doporučuje pro lepší fixaci pigmentů a pro profesionální zpracování na dřevěných podlahách a parketách pomocí talířových brusek. Pečlivě vmíchejte tužidlo do oleje. Doba zpracovatelnosti směsi je 3 hod.. V případě požadavku na bílé odstíny, nedoporučujeme z důvodu žloutnutí používat Legno Hardener (7084)
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro oleje a vosky.

Technika nanášení



1l
↓
15-30m²

	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování	Vytírání
Tryska Ø (mm)	1,5		-	
Stříkací tlak (bar)	3 - 4		-	
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	-		15 - 30	
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	30 - 50		-	

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Pro přetírání	12 hod.
Zaschlé	7 den/dny/-ů


Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku při stohování a podmínkách stohování.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Verdünner (7231).

PODKLAD	
Druh podkladu	Jemně a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.
Vlastnosti podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.
Vlhkost dřeva	Listnaté dřeviny: $12 \pm 2\%$ Jehličnaté dřeviny: $15 \pm 2\%$
Příprava podkladu	Nábytek: Odstupňované broušení dřeva Zrnitost 180 - 240 Navlhčení obroušeného dřeva vodou a po vyschnutí vyhlazovací přebroušení poslední použitou zrnitostí je výhodné zejména u masivního dřeva. Dřevo a parketové podlahy: Odstupňované broušení dřeva Zrnitost P 100 - 150 Navlhčení obroušeného dřeva vodou a po vyschnutí vyhlazovací přebroušení poslední použitou zrnitostí je výhodné zejména u masivního dřeva.
	
KROKY ZPRACOVÁNÍ	
Základní ošetření	1 x Legno Color (7007) v požadovaném barevném odstínu Po zaschnutí přes noc je možné barevný odstín prohloubit druhým nánosem.
Mezibroušení	Lehké přebroušení Zrnitost P 280 – 360 Odstraňte prach vzniklý broušením.
	
Konečná úprava	1 x Legno Öl (7006) Alternativně: Legno Hartwachsöl (7002) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045)
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění	Čistěte vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) nebo jemným domácím čisticím prostředkem. Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003). Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje. Nesmí se používat abrazivní čisticí prostředky.
Ošetřování	Pro oživení a péči aplikujete 1x Legno Pflegeöl (7009) a přebytek setřete. Vezměte prosím na vědomí naše ARL 252 - Pokyny pro ošetřování podlah ošetřených Legno-Öl nebo Legno-Color, ARL 254 - Pokyny pro péči o nábytek ošetřený Legno-Öl nebo Legno-Color.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny Color4You 	Legno Color Basis W30 (50875) Legno Color 7007: číslo barevného odstínu. Barevné odstíny lze míchat pomocí tónovacího systému ADLER Color4you Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže. Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu. Michané odstíny prosím spotřebujte do 3 měsíců.
Související produkty	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Hardener (7084) Legno Hartwachsöl (7002) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045) Legno Öl (7006) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. U balení pod 3 l je doba použitelnosti 3 rok/-y/let. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatínaci/tvorbě škraloupů. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
GIS KÓD	Ö60
Bezpečnostně technické údaje 	Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2). U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou. Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané! Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.