

Legno Color

7007

Uniwersalny, kolorowy olej do powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Kolorowy olej do obróbki drewna liściastego i iglastego. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania w drewno, przyjemną haptką oraz dobrą odpornością na wodę, uwytłumia naturalną strukturę drewna i nadaje mu eleganckie, równomierne zabarwienie. Dzięki lekkiej, żelowej konsystencji zapewnia doskonałe właściwości aplikacyjne. Działa antystatycznie.

Utwardzanie następuje poprzez absorpcję tlenu z powietrza (schnięcie oksydacyjne).


Szczegółne właściwości i normy badań



• Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do obróbki powierzchni normalnie obciążonych mebli i elementów wyposażenia wnętrz, takich jak wyposażenie sypialni i salonów oraz drewnianych podłóg.

Składniki

Modyfikowane oleje roślinne, woski, kwas krzemowy, bezzapachowa benzyna, bezołowiowe i bezkobaltowe środki suszące.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 20 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 60 %.
- Pozostawić nałożony produkt na chwilę do wchłonięcia, a następnie ostrożnie usunąć nadmiar bawełnianą szmatką lub gazikiem w kierunku włókien. Należy bezwzględnie unikać tworzenia się warstwy.
- **Uwaga:** należy zwracać uwagę na równomierne szlifowanie drewna oraz równomierne nałożenie produktu!

- Nie należy nakładać więcej niż jednej cienkiej warstwy produktu na wewnętrzne powierzchnie mebli i szafek ze względu na możliwe nieprzyjemne zapachy.
- **Uwaga:** W przypadku drewna twardego i tropikalnego bogatego w składniki należy wykonać próbkę przy użyciu Legno Color (7007).
- W celu uzyskania optymalnej jakości powierzchni, szczególnie w przypadku litego drewna, zaleca się zwilżenie wyszlifowanego drewna wodą, a po wyschnięciu przeprowadzenie szlifowania wygładzającego z zastosowaniem ostatnio użytej gradacji. **Uwaga:** ten etap pracy może spowodować, że odcień stanie się bardziej intensywny!
- Aby zwiększyć odporność mechaniczną i chemiczną, w przypadku stosowania profesjonalnego można do Legno Color (7007) dodać 5% Legno Hardener (7084). Zaleca się to zwłaszcza w przypadku ciemnych odcieni, aby zapewnić lepsze utrwalenie pigmentów, a także w celu profesjonalnej obróbki podłóg drewnianych i parkietu za pomocą szlifierek talerzowych. Ostrożnie wymieszać utwardzac z olejem. Czas przydatności mieszaniny do użycia wynosi 3 godz.. Użycie Legno Hardener (7084) nie jest zalecane w przypadku białych kolorów ze względu na lekkie żółknięcie spowodowane dodatkiem utwardzacza.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Należy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 013 - Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejów i wosków schnących oksydacyjnie** oraz **ARL 160 - Wytyczne do pracy z olejami i woskami**.

Technika nanoszenia



1l
↓
15-30m²

	Pistolet kubkowy	Pędzel	Wałek	Wcieranie
Dysza Ø (mm)	1,5	-	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)	3 - 4	-	-	-
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	-	15 - 30	-	-
Ilość nanoszona jednorazowo (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

12h

Dalsza obróbka	12 godz.
Całkowicie sucha	7 dzień/dni


Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Mała wymiana powietrza, np. wskutek ciasnego układania w sztaple, opóźnia schnięcie.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. dąb, iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu za pomocą Legno-Reiniger (7003) lub Adlerol-Verdünner (7231).

PODŁOŻE	
Rodzaj podłoża	Drewno liściaste o drobnych i grubych porach, drewno iglaste.
Właściwości podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.
Wilgotność drewna	Drewno drzew liściastych: $12 \pm 2\%$ Drewno drzew iglastych: $15 \pm 2\%$
Przygotowanie podłoża	Mebel: Stopniowe szlifowanie drewna Papierem o granulacji 180 - 240 Zwilżenie wyszlifowanego drewna wodą oraz, po wyschnięciu, szlifowanie wygładzające z zastosowaniem ostatnio użytej gradacji jest szczególnie korzystne w przypadku litego drewna. Podłogi drewniane i parkiet: Stopniowe szlifowanie drewna papierem o granulacji 100 - 150 Zwilżenie wyszlifowanego drewna wodą oraz, po wyschnięciu, szlifowanie wygładzające z zastosowaniem ostatnio użytej gradacji jest szczególnie korzystne w przypadku litego drewna.
ETAPY STOSOWANIA	
Obróbka wstępna	1 x Legno Color (7007) w wybranym odcieniu barwy Po schnięciu przez noc, w celu pogłębienia barwy, możliwe jest drugie naniesienie.
Szlifowanie międzyoperacyjne	Delikatny szlif na gładko Granulacja papieru 280 – 360 Usunąć pył ze szlifowania.
Obróbka końcowa	1 x Legno Öl (7006) Alternatywnie: Legno Hartwachsöl (7002) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045)
CZYSZCZENIE & PIELĘGNACJA	
Czyszczenie	Czyszczenie wodą, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) lub delikatnym domowym środkiem czyszczącym. W przypadku tłustych zabrudzeń należy użyć Legno Reiniger (7003). Czyszczenie można przeprowadzić najwcześniej 14 dni po naniesieniu oleju / wosku/wosku twardego olejnego. Nie wolno używać ściernych środków czystości.
Pielęgnacja	W celu odświeżenia i konserwacji nałożyć 1 x Legno Pflegeöl (7009) i usunąć nadmiar. Należy postępować zgodnie z naszymi instrukcjami ARL 252 - Instrukcja pielęgnacji podłóg pokrytych olejem Legno-Öl lub kolorem Legno-Color, ARL 254 - Instrukcja pielęgnacji mebli pokrytych olejem Legno-Öl lub kolorem Legno-Color.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

750 ml, 2,5 l

Odcienie barwy

Legno Color Basis W30 (50875)

Legno Color (7007) i numer koloru

Color4You Kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw **ADLER Color4you**.

W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.

Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbek kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.

Barwione produkty należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkty dodatkowe

Adlerol-Verdünnern 7231 (7231)

Clean-Möbelreiniger (7202)

Clean-Parkettreiniger (7207)

Legno Hardener (7084)

Legno Hartwachsöl (7002)

Legno Pflegeöl (7009)

Legno Reiniger (7003)

Legno Wachs (7008)

Legno Smart-Öl (7045)

Legno Öl (7006)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Dla pojemników poniżej 3 l okres przechowywania wynosi 3 rok/lata/lat.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

GISCODE

Ö60

Dane BHP



Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki suszyć w stanie rozłożonym; przechowywać koniecznie w zamkniętych metalowych pojemnikach bądź pod wodą.

Stosowanie produktu w kabinach natryskowych zanieczyszczonych pyłem lakierniczym zawierającym nitrocelulozę, jest zabronione ze względu na ryzyko samozapłonu!

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl