

Legno Dura-Öl

7035

Matt universalolja för möbler och inredning för hantverk och industri

PRODUKTBESKRIVNING

Allmänt


Matt, snabbtorkande olja för universell ytbehandling av löv- och barrträslag med minimal skiktbildning. Träets naturliga utseende och känsla bibehålls. Produkten kännetecknas av mycket god inträngningsförmåga, låg accentuering av träet, mycket god fyllkraft, utmärkt vatten- och kemikaliebeständighet samt mycket bra flöde. Antistatiskt. Härdningen sker genom absorption av atmosfäriskt syre (oxidativ torkning).

Särskilda egenskaper och provningsstandarder



- **DIN 68861 (Möbelytor)**
Intyg genom externt provningscertifikat.
Del 1: reaktion på kemisk påverkan: 1 B
- **DIN 53160-1 och DIN 53160-2**
Svett- och spottbeständighet
- **ÖNORM EN 71-3**
Säkerhet av leksaker, migrering av vissa ämnen (frihet från tungmetaller)
- **Fransk förordning DEVL1104875A**
Märkning av byggbeläggningsprodukter för deras utsläpp av flyktiga föroreningar: A+

Användningsområden




1-komponentig: För ytbehandling av normalt och intensivt belastade ytor på möbler och inredning, t.ex. sovrum- och vardagsrumsinredning.

2-komponentig: Lämpar sig även för ytbehandling av trappor och trägolv.

BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Rör om produkten före användning.
- Produkten är klar att användas.
- Det krävs att produkt, objekt och rum har en temperatur på minst + 10 °C.
- De optimala bearbetningsförhållandena är mellan 20 - 25 °C och en relativ luftfuktighet på 40 - 60 %.
- **Beakta:** det är viktigt med en jämn slipning och en jämn applicering av produkten!

- På grund av eventuella luktolägenheter bör möbel- och skåpinredningar behandlas med ett tunt lager av denna produkt högst en gång.
- **Obs!** För lövträ och tropiska träslag som är rika på vedämnen ska en testbehandling med Legno Dura-Öl (7035) utföras.
- Vid behandling av **golv** och **trappor** är **2K-behandling** absolut nödvändig. Mellanliggande torktid får inte överstiga 24 timmar mellan grundning och slutmålning.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt.
- Beakta vår arbetsriktlinje **ARL 013 – Säkerhetsåtgärder vid bearbetning av oxidativt torkande oljor och vaxer** och **ARL 160 – Arbetsriktlinjer för oljor och vaxer**.

Blandningsförhållande



Legno Dura-Öl (7035) kan vid behov användas med hårdare och med angivet blandningsförhållande.

10 Vikt del(ar) Legno Dura-Öl (7035)

1 Vikt del(ar) Legno Hardener (7084000210)

Legno Hardener (7084000210) måste försiktigt arbetas in i färgkomponenten under omrörning före bearbetning.

Dropptid



3 Timme/-ar

Högre temperaturer förkortar dropptiden.

Det är inte möjligt att förlänga dropptiden.

Förbered endast så mycket material som kan bearbetas inom potten tid.

Appliceringsteknik



	Färgspruta	Pensla	Rulla
Sprutmunstycke (ø mm)	1,5	-	-
Sprutningstryck (bar)	2 - 3	-	-
Dryghet per applicering (m²/l)	20		
Orderkvantitet per order (g/m²)	40	-	-

Den faktiska förbrukningen påverkas av arbetsstyckets form och ytegenskaper samt typen av applikation. Exakta åtgångsvärden kan endast fastställas genom att först göra en provbeläggning.

Torktider

(vid 23°C och 50% relativ fuktighet)



Efterföljande behandling	5 Timme/-ar
Genomtorkad	7 Dag(ar)

De angivna värdena är riktvärden. Torkningen är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftutbyte, relativ luftfuktighet, stapeltryck och stapelvillkor.

För en perfekt torkning krävs en bra rumsventilation. Låg luftväxling, t.ex. på grund av tät stapling, fördröjer torkningen.

Låga temperaturer och/eller hög luftfuktighet kan förlänga torktiden.

Torkning kan fördröjas på träslag som är rika på vedämnen (t.ex. ek, iroko).

Rengöring av arbetsredskapen



Direkt efter användningen med Legno-Reiniger (7003) eller Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

UNDERLAG	
Underlagstyp	Fina och grovporiga lövträslag, barrträslag.
Underlagets beskaffenhet	Underlaget ska vara torrt, rent, bärkraftigt, fritt från separerande ämnen såsom fett, vax, silikon, kåda osv. och fritt från trädamm samt kontrolleras avseende lämplighet för beläggning.
Träfuktighet	Lövträslag: 12 % ± 2 %. Barrträslag: 15 % ± 2 %.
Förbereda underlag 	Gradvis slipning av trä upp till Kornstorlek 180 Ta bort slipdamm.
BEARBETNINGSTEG	
Grundläggande behandling	1 x Legno Dura-Öl (7035)
Mellanslipning 	Lätt utjämnande slipning Kornstorlek 220 – 280 Ta bort slipdamm.
Slutmålning	1 x Legno Dura-Öl (7035)
RENGÖRING & SKÖTSEL	
Rengöring och skötsel	Beakta vår ARL 258 – Skötselanvisningar för möbler behandlade med ADLER Legno-Dura-Öl och ARL 257 – Skötselanvisningar för golv behandlade med ADLER Legno-Dura-Öl .
BESTÄLLNINGSPERIOD	
Förpackningsstorlekar	0,75 l, 2,5 l, 10 l
Färgnyanser	Legno Dura-Öl Farblos (7035000200) Den slutliga färgnyansen beror i hög grad på träets naturliga färg och appliceringsmängden av produkten.
Tillägsprodukter	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Legno Hardener (7084) Legno Reiniger (7003) Följ respektive produkts tekniska informationsblad.
YTTERLIGARE INFORMATION	
Hållbarhet/lagring 	Minst 1 År i förseglade originalförpackningar. Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C). Vi rekommenderar att hålla innehållet i öppnade förpackningar till mindre förpackningar för att förhindra att innehållet gelfas/en hinna bildas.

Förslut öppnade behållare väl och använd upp innehållet så snabbt som möjligt.

GISCODE

Ö60

Deklaration av ingredienser enligt VdL-RL 01

alkydhartser / alifater / additiv för gränsyta / vätmedel / Rheologie-Additive / Trockenstoffe (Sikkative) / antiskinnmedel

Säkerhetsteknisk information



Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.

Under sprutapplicering ska inandning av aerosoler alltid undvikas. Det garanteras genom fackmässig användning av en andningsskyddsmask (kombinationsfilter A2/P2).

Fara för självantändning föreligger med trasor, tvättsvampar, arbetskläder osv. som har dränkts in med oxidativt torkande produkter! Förvara under vatten eller i slutna metallbehållare eller sprid ut för att torka.

Bearbetning av produkten i sprutboxar som är förorenade med sprutdamm som innehåller nitrocellulosa är förbjuden på grund av risken för självantändning!

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på www.adler-lacke.com.