

Lignovit Walzgrund

5345

Vernice per legno a base acqua, a basso spessore da interni, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice trasparente a base d'acqua, a basso spessore e traspirante per interni, a base di una dispersione alchidica/acrilica. Grazie alla sua trasparenza, conferisce un aspetto molto naturale al legno di conifera. Il prodotto contiene efficaci agenti fotoprotettivi che assorbono i raggi UV e stabilizzano la lignina, uno dei componenti del legno. Garantisce una stabilizzazione dell'aspetto naturale del legno di conifera nettamente più duratura rispetto alle classiche vernici trasparenti. Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di agenti chimici per la protezione del legno.

Campi di applicazione



Componenti in ambiente interno in legno di conifera, come ad esempio pannelli per pareti e soffitti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- Si devono verificare la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Quantità aggiunta



89980

Aggiungere al prodotto prima della lavorazione il 3% di Colocryl Mix Weiß WH (89980) e mescolare molto bene.

Metodo di applicazione

	Verniciatrice a rullo
Quantità per applicazione (ml/m²)	80 - 100

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

Essiccato alla polvere (ISO 1517)	approssimativamente 30 minuti
Carteggiabile e sovraverniciabile	approssimativamente minuti
Essiccato completamente	approssimativamente 12 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi.

L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

8029

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Abete bianco e abete rosso

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Umidità del legno

15 % ± 2 %

Preparazione del supporto

Per un aspetto uniforme e naturale consigliamo di carteggiare le superfici lisce di legno con grana 120 nella direzione delle fibre, pulire accuratamente ed eliminare le fuoriuscite delle sostanze contenute nel legno come ad esempio le resine e le sacche di resina.

CICLO DI VERNICIATURA**Prima mano**

1 x Lignovit Walzgrund (5345)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	22 l, 120 l, 600 l
Tonalità / gradi di brillantezza	Tonalità standard: Farblos (5345000200)
Prodotti complementari	Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Lignovit Walzgrund (Cat A/e): 130 g/l. Lignovit Walzgrund contiene un massimo di 20 g/l COV.

GISCODE

BSW20

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.