


ADLER Abbeizer "Rote Krähe" (Decapante)
95125

Propiedades

Sin hidrocarburos clorados y productos aromáticos, olor agradable, no gotea.

Áreas de aplicación

Apropiado para barnices de 1 componente como barnices de resina sintética, barnices acrílicos, dispersiones y revoques de resina sintética sobre madera, metal y mampostería. En el caso de barnices de 2 componentes se recomienda realizar pruebas.

Tipo de aplicación

Pincel de pelo natural, equipo *airless*

Elaboración

Aplicar de forma homogénea y completa. En caso de capas de pintura más gruesas, volver a pintar mojado sobre mojado. Cubrir las superficies pintadas con una película de PE mejora la acción del proceso decapante.

Apartar las capas de pintura completamente desprendidas con una espátula o usar un limpiador a alta presión (70 – 90 °C). Enjuagar a fondo con agua.

Tiempo de acción

Según el tipo y el poder de la pintura por decapar, las pinturas por dispersión se desprenden al cabo de 30 minutos a 4 horas, los barnices lo hacen después de varias horas. Eventualmente, dejar actuar durante la noche.

Temperatura objeto y de elaboración

20°C es la temperatura óptima. También se puede trabajar con el decapante ADLER Abbeizer "Rote Krähe" 95125 a bajas temperaturas, con lo cual se demora el proceso decapante. Evitar la exposición directa al sol.

Elementos de trabajo

Lavar con agua inmediatamente después de usar. Luego, secar bien los equipos de inyección para evitar que se oxiden.

Poder cubritivo (por mano)

Aproximadamente 4 m²/l por mano

Tamaños del envase

750 ml, 2,5 l

Datos técnicos de seguridad

Los restos de pintura o el agua de lavado contaminados con decapante no deben ser eliminados con la basura doméstica, sino que se deben llevar a la recolección de residuos especiales.

Tener en cuenta la ficha de datos de seguridad.

01-10 (sustituye 06-03) ZKL 9048

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com