


ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes

41024 a násl.

(akrylový plnič na okna)



Popis produktu

Vodou ředitelný, rychleschnoucí stříkací plnič na bázi speciální akrylové disperze pro řemeslníky a průmysl. Velmi dobře brousitelný a plnivý, neobsahuje biocidy. Nízký obsah organických rozpouštědel.

Speciální vlastnosti

Obsahuje speciální plniva pro izolaci vodou rozpustných extraktivních látek. Značkovací identifikátory na bázi nanotechnologií umožňují pozdější prokázání správné aplikace.

Oblasti použití

Okna a vchodové dveře. Přesné informace o složení a fyzikálních vlastnostech najdete v našem bezpečnostním listu.

Způsob nanášení

Stříkáním Airless/Airmix (tryska 0,28 – 0,33 mm, cca 100 bar / cca 80 bar s max. 1,5 bar přídavného vzduchu) - neředěný

Impregnace

Aquawood TIG HighRes Bílý 57520 nebo Aquawood TIG HighRes U 57631 a násl. (viz technické listy)

Schnutí mezi jednotlivými vrstvami nejméně 4 hodiny

Mezivrstva

ADLER Aquawood Intermedio HighRes MF Tauchfertig (k nanášení máčením) 59119 a/nebo Akrylový plnič na okna ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes 41024 (viz technické listy)
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm
Mezibrus zrnitostí 280

Vrchní nátěr

Přesné popisy skladeb pro různé druhy dřeva jsou popsány ve Směrnících pro povrchovou úpravu oken.

Akrylový stříkací lak ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a násl. (viz technický list)
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm

Ředění

Vodou; produkt se dodává v konzistenci pro nanášení Airless

**Teplota při zpracování
a teplota předmětu**

Ne nižší než + 10 °C
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí.

Doba schnutí (pokojová teplota 20°C)

Lze brousit/přestříkat po cca 4 hodinách
Izolační účinek se plně projeví po schnutí přes noc.

Pracovní nástroje

Ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost (na jednu vrstvu)

cca 300 g/m² příp. 180 – 240 g/bm okenního profilu

Velikosti balení

25 kg, 6 kg a plastový sud 150 kg podle potřeby

Skladování

V chladnu, avšak chraňte před mrazem

Skladovatelnost

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Barevné odstíny

Bílý 41024
Základní lak pro tónování krycích barevných odstínů pomocí systému ADLERMix:
W30 41027

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu!

Zvláštní pokyny

Dodržujte Směrnice pro povrchovou úpravu oken.