

Aduro Sarg-Grundlack

1608

Rozpouštědlový 1-složkový základ pro průmyslové lakování rakví

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

1608000200

Všeobecné informace

Rozpouštědlový 1-složkový vysoce plnivý základní lak, rychle schnoucí a dobře brousitelný. Produkt je bez obsahu aromatických rozpouštědel.

Zvláštní vlastnosti
a zkušební normy



- ČSN EN 71-3
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám




- Splňuje požadavky VDI 3891 "Snižování emisí"



- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro průmyslové lakování rakví.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Základování se provádí v jednosložkovém zpracování
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



0-10% 8519



20% 8519

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,28		1,8
Stříkací tlak (bar)	90 - 120	100 - 120	3 - 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Ředidlo	DD-Verdünner (8519)		
Přídavek ředidla (%)	0 - 10		20
Viskozita 4 mm pohár (s)	25		18
Spotřeba na jednu vrstvu (g/ m²)	100 - 120		
Celkové nanášené množství (g/m²)	max. 450*		

*(základní a vrchní lak):

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	1 hod.
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	2 hod.
Manipulovatelný a stohovatelný	

U všech laků lze schnutím přes noc docílit výrazně lepšího výsledku vrchního laku.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



8519



8501

Okamžitě po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - 150

Důkladně odstraňte brusný prach - zejména z porů dřeva

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování

1 – 2 x Aduro Sarg-Grundlack (1608)

Mezibroušení



Pokud je to nutné, obruste základované plochy brusným papírem zrnitosti P 220 – 320.

Zamezte probroušení! Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.

Vrchní lakování

1 x Bluefin Ecofin (2953) nebo

1 x Bluefin Ecofin Plus (2955)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

25 l, 180 l

Související produkty

Bluefin Ecofin (2953)
Bluefin Ecofin Plus (2955)
DD-Verdünner 8519 (8519)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita: 33 second – 38 second dle DIN 53211
(4 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.