

Aduro Sarg-Grundlack

1608

1-zložkový základný náter na báze rozpúšťadiel na priemyselnú povrchovú úpravu rakiev

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

1608000200

Všeobecne

Jednozložkový základný náter na báze rozpúšťadiel s dobrou plnivosťou, veľmi dobrým schnutím a brúsiteľnosťou. Produkt je vyrobený bez prídavku aromatických rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti
a skúšobné normy



- ČSN EN 71-3
Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
Bez obsahu ťažkých kovov



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám
Odolnosť voči potu a slinám




- Spĺňa požiadavky VDI 3891 „Znižovanie emisií – spaľovacie zariadenia“



- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na priemyselné lakovanie rakiev.


Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Základovanie v jednozložkovom spracovaní
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

0-10% 8519



20% 8519

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,28		1,8
Striekač tlak (bar)	90 - 120	100 - 120	3 - 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Riedenie	DD-Verdünner (8519)		
Prídavok riedidla v %	0 - 10		20
Viskozita 4 mm pohár (s)	25		18
Množstvo na nános (g/m²)	100 - 120		
Celkové nanášané množstvo (g/m²)	max. 450*		

*(základný a vrchný lak):

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



2h

prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	1 hod.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	2 hod.
manipulovateľný a stohovateľný	12 hod.

Pre lepší výsledok následného lakovania odporúčame sušenie cez noc pri izbovej teplote.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

8519



8501

Ihneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreminy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Listnaté dreminy: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreminy: zrnitosťou P100 - P150

Dôkladne odstrániť brúsny prach – najmä z pórov dreva.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

1 – 2 x Aduro Sarg-Grundlack (1608)

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou P220 – 320.

Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.

Vrchné lakovanie

1 x Bluefin Ecofin (2953) alebo

1 x Bluefin Ecofin Plus (2955)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

25 l, 180 l

Súvisiace produkty

Bluefin Ecofin (2953)

Bluefin Ecofin Plus (2955)

DD-Verdünner 8519 (8519)

Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 33 second – 38 second podľa DIN 53211
(4 mm výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.