

Aqua-Fluid S

8162

Additivo speciale per vernici per mobili 2K a base d'acqua per l'industria e il professionista.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8162000210

Indicazioni generali

Additivo speciale per **vernici per mobili 2K** a base d'acqua per ottenere rivestimenti a pori aperti su legni a pori grossi e medi, senza influire sulla stabilità su parti verticali. Per migliorare la delineazione dei pori e sottolineare il carattere naturale della struttura del legno.

Campi di applicazione

Additivo per vernici 2K all'acqua per mobili e arredi interni.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Incorporare Aqua-Fluid S (8162) alla vernice mescolando.
- La viscosità e la buona tenuta in verticale della vernice rimangono intatte. La viscosità della miscela con Aqua-Fluid S (8162) può tuttavia differire dalla viscosità iniziale.
- Quando si utilizza Aqua-Fluid S (8162), le superfici risultanti possono apparire un po' più opache.
- Aqua-Fluid S (8162) non influisce sulla durata di conservazione della vernice.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

Quantità aggiunta



Fino a max. 20 % in peso su vernice o su miscela di vernice/catalizzatore.

È possibile aggiungere fino al 5 % di acqua per regolare la viscosità di lavorazione.

Si consiglia un tempo di attesa di circa 5 minuti prima della lavorazione.

Tempi di essiccazione
(a 23 °C e con il 50 % di umidità
relativa)

L'essiccazione dei sistemi di rivestimento è leggermente influenzata dall'aggiunta di Aqua-Fluid S (8162).

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.



INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

51, 251

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.



Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.