

Aqua-Fluid S

8162

Specjalny dodatek do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli 2K **dedykowany dla przemysłu i rzemiosła.**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8162000210

Informacje ogólne

Specjalny dodatek do wodorozcieńczalnych **lakierów do mebli 2K** do lakierowania otwartoporowego drewna grubo- i średnioporowego, niewpływający na stabilność na elementach pionowych. Do poprawy rysunku porów i podkreślenia naturalnej struktury drewna.

Obszary zastosowania



Dodatek do wodorozcieńczalnych, 2-komponentowych lakierów stosowanych do mebli i elementów wyposażenia wnętrz

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Aqua-Fluid S (8162) zmieszać z lakierem.
- Zachowane zostają lepkość i dobre utrzymywanie się lakieru na powierzchniach pionowych. Lepkość mieszanin z Aqua-Fluid S (8162) może się jednak różnić od lepkości początkowej.
- Stosując Aqua-Fluid S (8162) uzyskane powierzchnie mogą wydawać się nieco bardziej matowe.
- Aqua-Fluid S (8162) nie wpływa na okres trwałości lakieru.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.**

Ilości dodawane



Do maks. 20% wag. do lakieru lub mieszaniny lakieru i utwardzacza.

W celu ustawienia lepkości do przerabiania zmieszanego materiału lakierniczego można dodatkowo dodać do 5% wody.

Zalecamy, aby przed rozpoczęciem przerabiania odczekać ok. 5 min.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Aqua-Fluid S (8162) wpływa lekko na schnięcie systemów lakierniczych.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

5 l, 25 l

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl