

Aqua-Fluid U

8159

Speciale toevoeging voor watergedragen meubellakken voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8159000210

Algemeen

Speciale toevoeging voor watergedragen meubellakken voor het verkrijgen van openporige laklagen op grof- en middelporig hout, zonder de stabiliteit op verticale delen te beïnvloeden. Voor het verbeteren van de poriëntekening en het benadrukken van het natuurlijke karakter van de houtstructuur.

Toepassingsgebieden

Additief voor watergedragen lakken in de meubel- en interieurbouw



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Aqua-Fluid U (8159) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- De viscositeit en goede stabiliteit van de lak op verticale oppervlakken blijven behouden. De viscositeit van de mengsels met Aqua-Fluid U (8159) kan echter afwijken van de oorspronkelijke viscositeit.
- Bij gebruik van Aqua-Fluid U (8159) kunnen de uiteindelijke oppervlakken iets matter lijken.
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aqua-Fluid U (8159).
- Aqua-Fluid U (8159) heeft geen invloed op de houdbaarheid van de lak.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht**.

Toe te voegen hoeveelheid

Tot max. 20 gew.% op lak of op lak-/verhardermengsel.

Om de verwerkingsviscositeit van het lakmengsel aan te passen, kan tot 5 % water worden toegevoegd.

Wij raden aan om vóór het beginnen met de verwerking ongeveer 5 minuten te wachten.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

5 l, 25 l

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.