

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Učvršćivač za ADLER lakove na bazi vode za prozore i kućna vrata za industriju i male poduzetnike

OPIS PROIZVODA

Broj(evi) proizvoda

8249000210



Općenito

Učvršćivač bez izocijanata na bazi polimernog aziridina. Vrijeme upotrebe od 24 sata osigurava fleksibilnost i raznovrsnost u postupku obrade.

Područja primjene



Komponenta učvršćivača za dvokomponentne premaze na bazi vode za prozore i kućna vrata.

OBRADA

Upute za obradu



- Prije upotrebe promiješajte proizvod.
- Potrebna je temperatura proizvoda, objekta i sobna temperatura od minimalno + 15 °C.
- Optimalni uvjeti obrade su između 15 - 25 °C pri relativnoj vlažnosti zraka od 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) pažljivo umiješati u komponentu laka odmah nakon dodavanja.
- Mješoviti lakovi i lazure moraju se obrađivati na način naveden u odgovarajućim tehničkim listovima.
- Svaka promjena tijeka obrade, uvjeta iz okruženja, nepoštivanja uputa ili nekorištenje navedenih proizvoda mogu nepovoljno utjecati na rezultat. Odstupanja dovode do poteškoća s filmom i prijanjanjem, kao i do smanjenja stabilnosti u pogledu vremenskih utjecaja i tona boje.

Omjer miješanja

100 masenih udjela komponente laka

7 masenih udjela učvršćivača Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) može se koristiti u sljedećim proizvodima:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
 Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
 Aquawood Diamond-Top D (5090)
 Aquawood Diamond-Top L (5196)
 Aquawood Diamond Pearl (5091)
 Aquawood Protor-Base D (5806)
 Aquawood Protor-Base L (5807)
 Aquawood Protor-Finish D (5808)
 Aquawood Protor-Finish L (5809)
 Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
 Aquawood Intercare Isogrip (5505)
 Polycolor Pro 2K (5086)
 Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
 Polycolor Top 2K (5082)
 Polycolor Top 2K Metallic (5080)
 Polycolor Top 2K VAC (5083)
 Polycolor Top 2K VAC Metallic (5081)

Proizvodi se mogu upotrebljavati isključivo s učvršćivačem Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) i u navedenom omjeru miješanja. Odstupanja dovode do poremećaja filma i prijanjanja.

Nakon dodavanja sredstva za stvrdnjavanje preporučuje se pričekati približno 10 minuta radi poboljšanog otplinjavanja.

Pripazite na odgovarajuće tehničke listove proizvoda.

Trajanje obrade


24 Sat(i)

Nije moguće produžiti trajanje obrade.

Povišene temperature skraćuju trajanje obrade.

NAPOMENE ZA NARUDŽBU**Veličine ambalaže**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

OSTALE NAPOMENE**Rok trajanja / skladištenje**

Minimalno 6 Mjesec(i) u originalno zatvorenim spremnicima.

Skladištite zaštićeno od vlage, direktnog Sunčevog zračenja, mraza i visokih temperatura (iznad 30 °C).

Uvijek nakon upotrebe odmah zatvorite pakiranje kako bi se izbjeglo prodiranje vlage.

Sigurnosno-tehnički podaci

Proizvod je prikladan samo za industrijsku i komercijalnu obradu.

Detaljnije informacije o sigurnosti prilikom transporta, skladištenja i rukovanja te zbrinjavanja možete pronaći u pripadnom sigurnosno-tehničkom listu. Aktualnu verziju možete pronaći na adresi **www.adler-lacke.com**.