

## Aquawood Covacolor BQ 60

5033

Finitura pigmentata lucida per l'industria e le attività commerciali

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Finitura a base acqua, lucida, per lavori di ritocco o integrazione su finestre trattate con Aquawood Covapro 60. Il prodotto si distingue per l'ottima lavorazione e distensione, nonché per l'eccellente resistenza alle intemperie e l'elasticità duratura.

#### Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 71-3**  
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**  
Resistenza al sudore e alla saliva.



- **Regolamento francese DEVL1104875A**  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

#### Campi di applicazione



Componenti costruttivi in legno a precisione dimensionale per l'esterno o l'interno, come ad esempio finestre in legno e portoncini d'ingresso.

### LAVORAZIONE



#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Evitare l'inglobamento d'aria durante questa operazione.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- I sigillanti devono essere compatibili con il prodotto verniciante e vanno applicati solo dopo la completa essiccazione della vernice. Profili sigillanti che contengono sostanze ammorbidenti tendono ad aderire alle vernici. Prego, utilizzare soltanto tipi testati.
- Per l'applicazione a pennello raccomandiamo l'utilizzo di un pennello acrilico. Per l'applicazione a rullo si utilizza un rullo a pelo corto.

- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.
- Prego, consultare la nostra **ARL 300 - Direttiva per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata - Parte generale** incluse le norme e direttive per la costruzione delle finestre.

### Metodo di applicazione


0-5% H<sub>2</sub>O

0-5% H<sub>2</sub>O


|                                                | A pennello | A rullo |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| Diluizione                                     | Acqua      |         |
| Aggiunta di diluente in %                      | 0 - 5      |         |
| Quantità per applicazione (ml/m <sup>2</sup> ) | 80 - 100   |         |

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Sovraverniciabile a temperatura ambiente | ca. 6 h        |
| Durezza finale                           | ca. 7 giorno/i |

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

### Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Abbeizer Express (8313).

## SUPPORTO

### Tipo di supporto

Finestre in legno o porte d'ingresso rivestite con AquaWood Covapro 60 (5027).

### Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

### Umidità del legno

**Legno di conifera:** 15 ± 2 %

**Legno di latifoglia:** 12 ± 2 %

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparazione del supporto</b>                                                                                               | <b>Finestre in legno o porte d'ingresso rivestite con Aquawood Covapro 60 (5027):</b><br>Carteggiare e pulire con grana 240.<br>Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CICLO DI VERNICIATURA</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Applicazione finale</b>                                                                                                     | 1 – 2 x Aquawood Covacolor BQ 60 (5033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MANUTENZIONE</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Manutenzione</b>                                                                                                            | La durata dei componenti per esterni dipende da molti fattori: in particolare, dal tipo di esposizione agli agenti atmosferici, dalla protezione strutturale, dal carico meccanico e dalla scelta della tonalità di colore lavorata. Per una lunga durata sono necessari controlli regolari, manutenzione e, se necessario, interventi di riparazione.<br>Pulizia annuale con Top-Cleaner (7208) e manutenzione con Top-Care (7227), inclusi nel kit Windoor Care-Set (7229).                                                                                                                                                                                           |
| <b>Manutenzione</b>                                                                                                            | Prego, consultare la nostra <b>ARL 304 - Direttiva per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata - Manutenzione e riparazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDICAZIONI PER GLI ORDINI</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Confezioni</b>                                                                                                              | 750 ml; 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tonalità / gradi di brillantezza</b><br> | Altre tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico ADLERMix.<br><b>Vernici base:</b><br>Aquawood Covacolor BQ 60 W10 Weiß, tönbar (5033000010)<br>Aquawood Covacolor BQ 60 Basis W30 (5033000030)<br>Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.<br>Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.<br>Consultare le nostre linee guida <b>ARL 800 – Direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You.</b> |
| <b>Prodotti complementari</b>                                                                                                  | Abbeizer Express (8313)<br>Top-Care (7227)<br>Top-Cleaner (7208)<br>Windoor Care-Set (7229)<br>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ULTERIORI INDICAZIONI</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Durata / Magazzinaggio</b><br>           | Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.<br>Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).<br>Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dati tecnici</b>                                                                                                            | Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aquawood Covacolor BQ 60 (Cat A/d): 130 g/l.<br>Aquawood Covacolor BQ 60 contiene un massimo di 30 g/l COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| GISCODE                                                                                                                       | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b><br> | <p>Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.</p> <p>Durante i lavori di carteggiatura utilizzare almeno il filtro anti-polvere P2 come dispositivo di protezione individuale per la protezione dalla polvere di legno e dalla carteggiatura. In caso di legno di latifolia (soprattutto faggio, rovere) consigliamo un filtro anti-polvere P3.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito <b><a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a></b>.</p> |