

## Arova Style

1336

Moridlo na tvrdé drevo na báze vody na rovnomerný, vyrovňavajúci vzhľad moridla **na priemyselné a remeselné použitie**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Moridlo na tvrdé drevo na báze vody s dobrou svetlostálosťou na obzvlášť rovnomerné zafarbenie jemného a hrubého tvrdého dreva, určené na dosiahnutie hladkého a obzvlášť rovnomerného vzhľadu moridla. Výrobok možno prelakovať lakmi na drevo na báze vody a rozpúšťadiel.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



#### • Francúzska smernica DEVL1104875A

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Možné je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless. Aplikácia štetcom alebo špongiou sa odporúča iba na malé plochy.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Používanie tmavých farebných odtieňov na svetlom dreve sa neodporúča.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracať späť do pôvodnej nádoby.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

### Technika nanášania



|                           | Nádobková pištoľ |
|---------------------------|------------------|
| Tryska Ø (mm)             | 1,5              |
| Striekací tlak (bar)      | 1,5 - 2,5        |
| Výdatnosť na nános (m²/l) | 8                |
| Množstvo na nános (g/m²)  | 50 - 60          |

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi   | 12 hod. |
| prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi | 5 hod.  |

V prvej fáze sušenia sa nesmie používať urýchlené sušenie s cirkuláciou vzduchu.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

### Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

## PODKLAD

### Druh podkladu

Jemno- a hrubo-pórovité listnaté drevy

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

### Príprava podkladu

Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 150 – 180.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Nános moridla

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký.

### Následná povrchová úprava

2 x lakovanie lakom na nábytok ADLER s medzibrúsením

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostálye laky, ako sú Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

Na bielo namorené povrchy odporúčame na dodatočné zjednotenie prelakovanie pomocou Aduro Legnopur, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Prípadne sa môže použiť lak na nábytok na


báze vody, ako je Bluefin Top-Antiscratch, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri striekaní sa vyhýbajte prekryvaniu!

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosti balenia

0,9 l, 4 l

### Farebné odtiene/stupne lesku



1336400100

### Štandardné farebné odtiene

Farblos (1336400100)  
 London (1336042001)  
 Athen (1336042002)  
 Mailand (1336042003)  
 Madrid (1336042004)  
 Wien (1336042005)  
 Oslo (1336042006)  
 Berlin (1336042007)  
 Tokio (1336042008)  
 Rom (1336042009)  
 Barcelona (1336042010)  
 Prag (1336042011)  
 Nizza (1336042012)  
 Riga (1336042013)  
 Triest (1336042014)  
 Bern (1336042015)

Všetky farebné odtiene sa môžu navzájom miešať a v prípade potreby riediť s Arova Style Farblos (1336400100).

V prípade silného osvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva v priebehu času viesť k viditeľnej zmene farebného odtieňa.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

### Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)  
 Aduro Primer (2523)  
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
 Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)  
 Bluefin Resist (2963)  
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)  
 Solva-Tint Polarweiß (9035040114)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

### Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).