

Arova Wax

1365

Voskové moridlo na báze vody na mäkké drevo s pozitívnym vzorom moridla na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Voskové moridlo na báze vody s pozitívnym vzhľadom moridla na brúsené alebo kefované mäkké drevo, ako je smrek alebo jedľa, ak sa má pozitívny vzhľad moridla dosiahnuť pri jednej aplikácii a po nanosení moridla nie je potrebné ďalšie prelakovanie. Pozitívny efekt moridla, dobrá svetlostlosť, zamatovo jemné na dotyk.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na obklady stien a stropov, ako aj na nábytok, ktorý sa málo opotrebuje.

Na povrchy sedadiel alebo stolov odporúčame moridlo Arova Ultra vrátane vhodného vrchného náteru.

Prelakovanie / dodatočná úprava lakom na nábytok nie je možná.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Možno je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless. Aplikácia štetcom alebo špongiou sa odporúča iba na malé plochy.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania

	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Výdatnosť na nános (m²/l)	6 - 8
Množstvo na nános (g/m²)	60 - 80

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Pozitívny účinok sa prejavuje v prvej fáze sušenia (približne 30 minút), počas ktorej nesmie dochádzať k urýchlenému sušeniu cirkulujúcim vzduchom.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Drevovina so zrnitosťou 120, kefovanie; opätovné brúsenie hobľovaných povrchov zrnitosťou 120.

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 120.

Mäkké drevo bohaté na živicu, ako je borovica alebo borovica limba, zbavte živice a prebrúste zrnitosťou 120.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 021 – Pracovná smernica pre odstránenie živice**.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános moridla**

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký.

Výrobok nie je možné distribuovať.

Následné ošetrenie

Vysušené povrchy sa vykefujú vyhladzovacou kefou (kombinácia vlákien a kože) alebo strojovou kefovacou jednotkou v smere štruktúry, aby sa vytvoril hodvábné lesklý povrch so zamatovo jemným povrchom.

Na dosiahnutie lepšej odolnosti voči vode je možné povrchy natreté Arova Wax (1365) po vysušení cez noc zafixovať Legnofix (7080); po ďalšom vysušení je možné povrch vykefovať.

Dodatočnú ochranu povrchu zabezpečí opätovné ošetrenie kefovaných povrchov pomocou Terra Wax-Oil (7036) alebo Legno Dura-Öl Farblos (7035000200).

Ak sa na následné ošetrenie použijú iné výrobky, musí sa vykonať skúšobný náter – test kompatibility.


Prelakovanie / dodatočná úprava lakom na nábytok nie je možná.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1l; 5l

Farebné odtiene/stupne lesku



1365400100

Štandardné farebné odtiene

Farblos (1365400100)
Quarz (1365056000)
Tanne (1365056001)
Fichte Alt (1365056002)
Graufichte (1365056003)
Waldfichte (1365056005)
Zeder (1365056006)
Bergfichte (1365056007)
Moorfichte (1365056008)
Fichte Gekocht (1365056010)

Všetky farebné odtiene možno navzájom miešať a v prípade potreby ich možno zosvetliť pomocou Arova Wax Farblos (1365400100).

V prípade silného zosvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva v priebehu času viesť k viditeľnej zmene farebného odtieňa.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Legno Dura-Öl Farblos (7035000200)
Legnofix (7080)
Terra Wax-Oil (7036)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.