

## Arteko-Elastik

7527

Mastic pentru rosturi pe bază de apă pentru ferestre din lemn și uși de locuință pentru uz industrial și comercial

### DESCRIEREA PRODUSULUI

#### Generalități

Compus de etanșare elastic, pe bază de apă și de dispersie de acrilat, pentru etanșarea rosturilor și a fisurilor înguste, pentru exterior și interior. Protejează împotriva pătrunderii apei.

Produsul se caracterizează prin uscare bună, aplicare foarte ușoară, rezistență rapidă la apă și putere bună de umplere. Miros redus.

Elasticitate durabilă, chiar și după ani de intemperii.

#### Caracteristici speciale și standarde de testare



- Fără silicon și izocianați
- „descriere ecologică baubook”  
Criterii îndeplinite
- **Regulamentul francez DEVL1104875A**  
Marcarea materialelor de acoperire pentru construcții cu privire la emisiile de compuși poluanți volatili: A+

#### Domenii de aplicare



Componente din lemn cu stabilitate dimensională, la exterior și interior, ca, de exemplu, ferestre din lemn sau uși de locuințe.

Nu este adecvat pentru Aquawood Nativa (5195).

### PRELUCRARE

#### Indicații privind prelucrarea



- Este necesară o temperatură a produsului, obiectului și încăperii de cel puțin + 10 °C.
- Condițiile optime de prelucrare sunt între 15 - 25 °C la o umiditate relativă a aerului de 40 - 80 %.
- Compatibilitatea și aderența pe substrat se vor verifica prin realizarea unor suprafețe de probă.
- Pentru a asigura aderență optimă și proprietăți mecanice bune, trebuie evitate bulele de aer.
- Nu poate fi utilizat ca material de etanșare a rosturilor în rosturile de legătură sau de dilatare. Produsul nu este recomandat pentru acoperiri pe bază de solvent.
- Orice modificare a procesului de prelucrare, a condițiilor de mediu, nerespectarea indicațiilor sau utilizarea unor produse neindicate pot influența negativ rezultatul.

- Abaterile duc la probleme de peliculă și aderență, precum și la afectarea negativă a rezistenței la intemperii și a stabilității nuanței culorii.
- Vă rugăm să respectați **ARL 300 – ghidul de lucru pentru acoperirea componentelor cu stabilitate dimensională și stabilitate dimensională limitată – partea generală** împreună cu normele și directivele pentru construcția de ferestre.

### Tehnica de aplicare



Metoda de aplicare

Pistol de dozare

Tăiați vârful la un unghi în funcție de lățimea rostului (maximum 5 mm) și pulverizați rostul.

Aplicați produsul pe flancurile rostului cu suficientă presiune pentru a asigura aderența imediată și apăsați produsul uniform și fără bule în rost.

Apoi se netezește îmbinarea cu o spatulă.

Evitați suprapunerea masei proaspete.

Forma și calitatea suprafeței piesei de prelucrat, precum și tipul de aplicare influențează consumul efectiv. Valorile de consum exacte pot fi determinate numai printr-o aplicare de probă prealabilă.

### Timp necesar de uscare



Revopsire la temperatura camerei

cca 2 - 4 oră/e

Cifrele indicate sunt valori orientative. Uscarea depinde de substrat, grosimea stratului aplicat, temperatură, circulația aerului și umiditatea relativă a aerului.

Temperaturile scăzute și/sau umiditatea ridicată a aerului pot prelungi timpul de uscare.

### Curățarea aparatelor de lucru



Curățați cu apă imediat după utilizare.

## SUBSTRAT

#### Tipul de substrat

Lemn conform directivelor pentru construcția ferestrelor

#### Calitatea suprafeței

Substratul trebuie să fie uscat, curat, cu capacitate portantă suficientă, fără agenți de separare precum grăsime, ceară, silicon, rășină etc. și fără praf de lemn și trebuie verificat cu privire la pretabilitatea pentru aplicarea stratului de acoperire.

Îmbinările prin lipire trebuie să fie realizate în mod profesional, în conformitate cu specificațiile producătorului de adeziv.

## STRUCTURA STRATULUI DE ACOPERIRE

#### Generalități

Următoarele structuri ale straturilor de acoperire au caracter exemplificativ.

#### Impregnare

##### Lazurează:

Aquawood Primo (5453)

##### Acoperă:

Aquawood Primo A2 (5452)

Uscare intermediară: cca 4 ore

Utilizați cu precauție agenții de protecție a lemnului. Înainte de utilizare, respectați întotdeauna indicațiile de pe etichetă și din fișele tehnice ale produselor respective.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strat intermediar</b>                                                                                          | <b>Lazurează:</b><br>Aquawood Intermedio DQ (5706)<br>sau<br>Aquawood Intermedio ISO (5705)<br><b>Acoperă:</b><br>Aquawood Intercare ISO (5503)<br>sau<br>Aquawood Intercare SQ (5522)<br>sau<br>Aquawood Intercare ES (5501)<br>Uscare intermediară: cca 4 ore<br>Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor. |
| <b>Șlefuire intermediară</b><br> | granulație 220 – 240<br>Îndepărtați praful de șlefuire.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aplicarea produsului</b>                                                                                       | <b>Lazurează:</b><br>Arteko-Elastik Farblo (7527000232)<br><b>Acoperă:</b><br>Arteko-Elastik Weiß (7527040364)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strat final de acoperire</b>                                                                                   | <b>Lazurează:</b><br>Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.<br>Aquawood Finatop 40 (5140)<br>sau<br>Aquawood Finapro 20 (5101)<br><b>Acoperă:</b><br>Aquawood Covatop XT 20 (5020)<br>sau<br>Aquawood Covapro 20 (5023)<br>Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.                 |
| <b>Pentru uși de intrare</b>                                                                                      | Este necesară aplicarea suplimentară de Aquawood Protect (5128) (lac bicomponent incolor).<br>Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICAȚII PRIVIND COMANDA</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimensiuni ale recipientelor</b>                                                                               | Cartuș de 320 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nuanțe/nivel al luciului</b>                                                                                   | <b>Culoare (culori) standard:</b><br>Farblo (96871)<br>Weiß (96870)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produse suplimentare</b>                                                                                       | Aquawood Primo (5453)<br>Aquawood Primo A4 (5454)<br>Aquawood Primo A5 (5455)<br>Aquawood Primo A6 (5456)<br>Aquawood Primo A2 (5452)<br>Aquawood Intermedio DQ (5706)                                                                                                                                                            |

Aquawood Intermedio ISO (5705)  
 Aquawood Intercare ISO (5503)  
 Aquawood Intercare SQ (5522)  
 Aquawood Intercare ES (5501)  
 Aquawood Finatop 40 (5140)  
 Aquawood Finapro 20 (5101)  
 Aquawood Covatop XT 20 (5020)  
 Aquawood Covapro 20 (5023)  
 Aquawood Protect (5128)

## ALTE INDICAȚII

### Perioada de valabilitate / depozitare



Cel puțin 1 Anul/Ani în recipiente originale închise.

A se depozita ferit de umiditate, razele directe ale soarelui, îngheț și temperaturi ridicate (peste 30 °C).

### GISCODE

BSW20

### Indicații tehnice de siguranță



Produsul este pretabil numai pentru prelucrarea industrială și comercială.

În timpul prelucrării și uscării asigurați o bună ventilație.

La efectuarea de lucrări de șlefuire, utilizați cel puțin un filtru de praf P2 ca echipament individual de protecție împotriva prafului de șlefuire și de lemn. Pentru lemnul de foioase (în special fag, stejar) se recomandă un filtru de praf P3.

Inhalarea aerosolilor de vopsea la aplicarea prin pulverizare trebuie evitată în general. Acest lucru se asigură prin utilizarea corespunzătoare a unei măști de protecție respiratorie (filtru combinat A2/P2).

Informații detaliate cu privire la siguranța la transport, depozitare și manipulare, precum și la eliminare găsiți în fișa tehnică de securitate aferentă. Versiunea actuală poate fi accesată la adresa **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.