

## Aviva Effektlasur

4077000030

Vernice trasparente decorativa incolore all'acqua per interni per il **fai-da-te** e il **professionista**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Vernice trasparente decorativa all'acqua di odore limitato per interni con particolarmente "lungo tempo aperto" per la lavorazione.

#### Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

#### Campi d'impiego



Per la decorazione vivace/rustico su superfici strutturate da leggere a grossolane come Aviva Tiro-Putzgrund 4072050072 e intonaci per l'interno, pitture con effetto di garzatura, carta da pareti con struttura e tessuto in fibra di vetro.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Applicare a straccio, a tampone e con straccio avvolto, a pennello acrilico, a rullo o a spugna.
- Applicare con il pennello a pennellate incrociate. A seconda dell'effetto desiderato, può essere rifinito con una spugna umida.
- Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.

#### Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	A pennello	Strofinatura
Resa per applicazione (m <sup>2</sup> /l)	8 - 10 per superfici leggermente strutturate	

#### Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

Verniciatura successiva	dopo ca. 3 - 4 ore
-------------------------	--------------------



I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

Per rimuovere i resti di vernice induriti si consiglia di utilizzare ADLER Abbeizer Express 8313000300.

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Supporti minerali (intonaci, calcestruzzo), pannelli in cartongesso, vernici al silicato sostenibili

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Si prega di osservare la norma ÖNORM B 2230, Parte 2.

Consultare anche il regolamento VOB, Parte C, DIN 18363, comma 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

I rivestimenti non portanti vanno eliminati accuratamente.

**Preparazione del supporto**

- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso od oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Trattare le muffe all'interno con Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 o con Aviva Fungisan 8308000210.

**Intonaci dei gruppi di malta P II e P III**

Lasciar riposare gli intonaci nuovi per tre o quattro settimane. Le parti di intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte; se necessario trattare con fluosilicati.

**Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malta P IV e P V**

Carteggiare eventuali strati sinterizzati presenti, applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Pannelli di cartongesso (GKP)**

Carteggiare le sbavature della spatola. Applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200, diluito 1:1 con acqua.

**Evitare l'essiccazione lucida di Aviva Tiefengrund WV 4074000200!****Superfici in calcestruzzo**

Pulire meccanicamente dallo sporco depositatosi, dalle sostanze distaccanti o dalle parti che non presentano un buon aggrappaggio. Applicare sulle superfici di calcestruzzo molto assorbenti una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Rivestimenti stabili con idropittura**

Irruvidire leggermente le superfici lucide e i strati di vernice.

**Tempere**

Lavare accuratamente e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Derivati del legno**

1 – 2 mani di ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**CICLO DI VERNICIATURA****Fondo**

1 x Aviva Tiro-Putzgrund 4072050072 oppure Aviva Wohnraumfarbe desiderata

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**Applicazione finale**

1 x Aviva Effektlasur W30 4077000030 colorato

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

1 l; 3 l

**Tonalità / gradi di brillantezza**

Base W30 4077000030

**Color4You** 

Altre tonalità sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico ADLER Color4You**.

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Il metodo di applicazione, la quantità applicata e la copertura definiscono in modo rilevante la tonalità.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.

**Prodotti complementari**

Aviva Tiro-Putzgrund 4072050072  
 Aviva Tiefengrund WV 4074000200  
 ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005  
 ADLER Abbeizer Express 8313000300  
 ADLER Entfetter 80394  
 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200  
 Aviva Fungisan 8308000210

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.



Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Dati tecnici**

Contenuto COV      Valore limite UE per Aviva Effektlasur (cat. A/I): 200 g/l (2010). Aviva Effektlasur contiene < 1 g/l COV.

**CODICE GIS**

BSW20

---

**Indicazioni tecniche di  
sicurezza**



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.

---