

Aviva Home-Weiß Plus

4071

Pregiata **pittura per abitazioni con funzione di fondo** per il **Fai da te**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Generale

Pittura funzionale per abitazioni bianca, a base di acqua con straordinario potere coprente per intonaco liscio e pannelli in cartongesso in ambiente interno, utilizzabile direttamente senza fondo aggiuntivo. È un prodotto molto efficace e facile da applicare, inodore e formulato senza aggiunta di solventi e plastificanti.

Caratteristiche particolari Norme di prova



- **ÖNORM EN 13300**
Resistenza ai liquidi: classe 3
Razione di contrasto (potere coprente): classe 1 (7 m²/l)
Grado di brillantezza: opaco profondo
Granulometria massima: fine (< 100 µm)
- Premiato con il **marchio ecologico austriaco Österreichisches Umweltzeichen**
- Soddisfa i criteri di "Baubook Ökologisch ausschreiben".
- **Direttiva francese DEVL1104875A** in materia di contrassegno di prodotti di rivestimento per l'edilizia relativamente alle loro emissioni di inquinanti volatili: A+

Campi di impiego



- Per tutte le pitture bianche di pareti e soffitti in tutti gli ambienti interni. Ideale per la prima mano.
- Particolarmente adatto per costruzioni a secco, pannelli in cartongesso, intonaco liscio e calcestruzzo.

LAVORAZIONE

Indicazioni per la lavorazione



- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- È necessaria una temperatura del prodotto, dell'oggetto e dell'ambiente di almeno + 5 °C.
- Le condizioni di lavorazione ottimali sono tra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa del 40 - 80%.
- Per evitare accumuli, ricoprire in una volta sola bagnato su bagnato.
- I segni di ritocchi sulla superficie dipendono da diversi fattori e sono quindi inevitabili (scheda tecnica BFS 25).

- Non applicare su sigillanti e profili di tenuta a elasticità permanente (questo può determinare la formazione di crepe o lo scolorimento della pittura)
- Rimuovere immediatamente gli schizzi di vernice con acqua

Tecnica di applicazione

0-5% H₂O

Procedimento di applicazione	Applicazione a pennello	Applicazione a rullo	Airless supportato con aria (Airmix, Aircoat, ecc.)
Ugello a spruzzo (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Ugello a spruzzo (Ø Pollici)	-	-	0,021 – 0,026
Angolo dell'ugello (°)	-	-	50
Pressione di spruzzatura (bar)	-	-	150 – 180
Setaccio fine	-	-	0,2 mm
Diluizione	Acqua		
Aggiunta diluente in %	0 - 5		
Consumo ml/m ²	ca. 145		ca. 170
Resa per applicazione (m ² /l) ¹⁾	ca. 7		ca. 6

¹⁾ Resa incl. aggiunta di diluizione e dispersione degli spruzzi

La forma e la qualità del supporto influenzano il consumo/la resa. I valori esatti di consumo possono essere determinati solo attraverso un rivestimento di prova.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e 50% u.r.)



Rivestimento successivo

dopo circa 3 - 4 h

Le cifre di cui sopra sono indicative. L'essiccazione dipende dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria e dall'umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità atmosferica possono allungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli attrezzi



Immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Per la rimozione dei residui di vernice essiccata si consiglia ADLER Abbeizer Express 8313000300.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Per supporti minerali assorbenti come intonaco, cemento, massetto, ecc., per materiali in gesso e per pitture vecchie assorbenti e ben aderenti.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e sostanze che si separano come grasso, cera, silicone, ecc., e deve essere testato per l'idoneità al rivestimento.

I rivestimenti non solidi devono essere completamente rimossi.

In caso di uso commerciale, devono essere rispettate le norme pertinenti o la regolamentazione tedesca sugli appalti di opere edili (VOB).

Preparazione del supporto

- Riparare piccole crepe, buchi o irregolarità con uno stucco adatto.
- Rimuovere accuratamente lo sporco grasso o oleoso con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394.
- Non è necessario alcun pretrattamento per i supporti puliti, poco assorbenti, asciutti e solidi.
- Trattare le infestazioni di muffa in ambiente interno con Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 o Aviva Fungisan 8308000210.

Intonaci dei gruppi di malte P II e P III

Lasciare non trattato l'intonaco nuovo per tre o quattro settimane. I punti da ripassare devono essere ben stabilizzati e asciutti.

Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malte P IV e P V

Carteggiare eventuali residui di pelle sinterizzata presenti.

Pannelli in cartongesso

Carteggiare e rimuovere accuratamente la polvere dai solchi stuccati. La stuccatura dei giunti deve essere eseguita secondo la normativa ÖNORM B 3415 o DIN 18181 a un livello di qualità di almeno 2.

Superfici in cemento

in caso di depositi di sporco, agenti distaccanti o strati di componenti fini, pulire meccanicamente.

Rivestimenti solidi

Ritoccare direttamente i rivestimenti opachi e poco assorbenti. Lisciviare, irruvidire o carteggiare i supporti lucidi o lisci (come quelli in vernice e lattice o gli strati sinterizzati)

Vernici colla

Lavare completamente e applicare Aviva Tiefengrund WV 4074000200 diluito 1:1 con acqua.

Evitare che Aviva Tiefengrund WV 4074000200 risulti lucido dopo l'essiccazione.

Consultare le schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA

Strato di base

Vd. Preparazione del supporto

Rivestimento intermedio

Aviva Home-Weiß Plus 4071050065 diluito con al massimo il 5% di acqua.

Finitura

Aviva Home-Weiß Plus 4071050065 non diluito

INDICAZIONI SULL'ORDINE**Confezioni**

3 l, 9 l e 15 l

Tonalità/grado di brillantezza

Weiß

4071050065


Per assicurarsi un colore uniforme, utilizzare su una stessa superficie solo materiale con lo stesso numero di lotto.

Prodotti aggiuntivi

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200
 Aviva Fungisan 8308000210
 ADLER Abbeizer Express 8313000300
 ADLER Entfetter 80394

ULTERIORI INFORMAZIONI**Durata/stoccaggio**

Almeno 2 anni in contenitori originali sigillati.



Conservare lontano dall'umidità, dalla luce diretta del sole, dal gelo e dalle alte temperature (oltre i 30 °C).

Dati tecniciContenuto di
COV

Valore limite UE per Aviva Home-Weiß Plus
 (cat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Home-Weiß
 Plus contiene < 1 g/l COV.

GISCODE

BSW10

Informazioni sulla sicurezza

Ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smaltimento sono riportate nella relativa scheda tecnica sulla sicurezza. La versione attuale è disponibile su www.adler-lacke.com.

Riciclare solo contenitori completamente vuoti. I residui di materiale liquido possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base d'acqua, i residui di materiale essiccato come vernici indurite o come rifiuti domestici.

Evitare l'inalazione di aerosol di vernice durante l'applicazione a spruzzo. Ciò è garantito dall'uso corretto di una maschera di protezione delle vie respiratorie (filtro combinato A2/P2).