

Aviva Iso-Spray

4124

Spray isolante al solvente per interno ed esterno per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Indicazioni generali

Vernice spray bianca ad essiccazione rapida per isolare e coprire macchie su muratura e legno. Isola soprattutto le macchie che traspaiono quando si ridipingono le pareti e che non possono essere coperte in modo permanente. Macchie di acqua, nicotina, matite colorate, fuliggine e bruciature vengono isolate in modo coprente e non possono più essere dissolte dalla mano di pittura successiva. Ottimo potere coprente, ottima distensione, resistente all'ingiallimento.

Caratteristiche particolari e norme

Resistenza alle temperature fino a 80 °C

Campi di applicazione



Utilizzo sia all' interno che all' esterno.

Non adatto per supporti attaccati da solventi (es. polistirolo).

Sovraverniciabile con tutte le comuni vernici e pitture a dispersione.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 10 - 30 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Aprire il tappo inserendo un cacciavite nell'incisione e ruotandolo.
- Agitare bene il barattolo per 2 minuti prima di utilizzarlo. La pallina di miscelazione deve essere udibile. Agitare occasionalmente anche durante l'uso.
- Distanza di spruzzatura: 30 cm
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e al vento durante la lavorazione.
- Spruzzare con passaggi incrociati.
- Se necessario, effettuare una seconda applicazione a spruzzo; attendere qualche minuto, ma non più di 30 minuti. Meglio più strati sottili che uno spesso.
- Dopo l'uso mettere la confezione a testa in giù e svuotare la testina spruzzatrice, fino a quando non fuoriesce solo del gas, in modo tale che la valvola non si incollì.
- Verificare l'effetto isolante applicando una mano di prova.

- Si deve assolutamente evitare una sollecitazione prematura causata dalla pioggia o dalla rugiada!
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

Metodo di applicazione



70 -
100ml
↓
1m²

	Spruzzatura
Quantità per applicazione per mano (ml/m ²)	ca. 70 - 100

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Fuori polvere (ISO 1517)	ca. 10 minuti
Sovraverniciabile	ca. 1 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

SUPPORTO

Tipo di supporto

Supporti minerali (intonaci, calcestruzzo), pannelli in cartongesso, legno

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Lavare sporco di nicotina e macchie di fuliggine o grasso con Clean Multi-Entfetter (7233) e lasciare asciugare bene.

Vecchi strati di vernice:

Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

CICLO DI VERNICIATURA

Applicazione del prodotto

1 – 2 x Aviva Iso-Spray (4124)

Verniciatura successiva

Sovraverniciabile con tutte le comuni vernici e pitture a dispersione.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

150 ml, 400 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Tonalità standard:
Weiß (4124040364)


Prodotti complementari

Clean Multi-Entfetter (7233)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Conservare in luogo ben ventilato.

Indicazioni tecniche di sicurezza



La bomboletta spray e' sotto pressione.

Proteggere dall'irradiazione solare diretta e dalle temperature al di sotto dei 5 °C e al di sopra dei 50 °C.

Tenere gli spruzzi lontano dal corpo.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Non spruzzare contro le fiamme o su oggetti incandescenti.

Non forzare l'apertura o bruciare nemmeno dopo l'uso.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.