

Aviva Silikat-Primer

4079

Concentrato di fondo e diluente a base di silicato per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Concentrato di fondo all'acqua a base di silicato per mani di fondo su supporti minerali porosi, assorbenti e leggermente sfarinanti, nonché come diluente per le pitture ai silicati Aviva. Rinforza i supporti sabbiosi o leggermente gessosi e uniforma i supporti fortemente o diversamente assorbenti. Il prodotto è a basso odore e si caratterizza per l'ottimo potere penetrante e l'elevata permeabilità al vapore acqueo.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per supporti minerali assorbenti, sabbiosi e leggermente gessosi come calce, cemento di calce, intonaco di cemento, pietra naturale, arenaria di calce, muratura in mattoni, vecchie pitture al silicato o minerali all'interno e all'esterno.

Diluente per pitture al silicato della linea Aviva.

In particolare adatto nell'ambito di oggetti posti sotto tutela come monumenti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- La temperatura del prodotto, dell'oggetto e del locale deve essere di almeno +8 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Applicazione preferibilmente a pennello oppure spazzola.
- Trattare i supporti normalmente assorbenti diluito 1:1 con acqua mentre i supporti molto assorbenti vengono lavorate non diluito. Se si tratta di supporti d'intonaci molto assorbenti e sabbiosi applicare eventualmente due mani preliminari, bagnato su bagnato.
- Evitare assolutamente l'essiccazione lucida.
- Aviva Silikat-Primer deve essere in grado di penetrare in profondità nel supporto.

- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

Metodo di applicazione

1:1 H₂O

	A pennello
Diluizione	Acqua
Aggiunta di diluente in %	max. 100
Quantità per applicazione (ml/m²)	100 - 150
Resa per mano (m²/l)	8* 16**

* non diluito

** diluito

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



8-10h

Verniciatura successiva

ca. 8 - 10 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Pulire con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Per supporti minerali assorbenti, sabbiosi o leggermente gessosi come calce, cemento calcareo, intonaco cementizio, pietra naturale, muratura in mattoni, nonché per vecchie pitture ai silicati e minerali ben aderenti.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Preparazione del supporto

Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.

Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere.

Lasciare asciugare bene intonaci, calcestruzzo e sottofondi freschi per almeno 4 settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Se necessario trattare con fluosilicati. Pulire meccanicamente o con getto d'acqua idraulico (rispettando le norme legali) lo sporco depositatosi, le sostanze distaccanti o le parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233).

Trattare le parti colpite da alghe, rivestimento verde o muffa all'esterno con Aviva Fungisan (8308).

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

1 x Aviva Silikat-Primer (4079)

Applicazione intermedia/finale

Aviva Tirokat-Color (4087)
 Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051)
 Aviva Tiromin-Color (4066)
 Aviva Euromin-Weiß (4068)
 Aviva FM Alpen-Silikat (4047)
 Mineralfarbe (4090)
 Kellerraumfarbe (4091)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1 l, 5 l, 10 l

Tonalità

Tonalità standard:
 Farblos (4079000200)

Prodotti complementari

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Aviva Fungisan (8308)
 Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
 Clean Multi-Entfetter (7233)
 Aviva Tirokat-Color (4087)
 Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051)
 Aviva Tiromin-Color (4066)
 Aviva Euromin-Weiß (4068)
 Aviva FM Alpen-Silikat (4047)
 Mineralfarbe (4090)
 Kellerraumfarbe (4091)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici	Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Silikat-Primer (Cat A/h): 30 g/l. Aviva Silikat-Primer contiene un massimo di 0 g/l COV.
GISCODE	BSW40
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Acqua / Dispersioni acriliche / Vetro d'acqua / Additive
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Aviva Silikat-Primer è fortemente alcalino. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.