

Aviva Silikon-Primer

4082

Concentrato di fondo per esterni, per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Concentrato di fondo all'acqua a base di resine silconiche, indicato per la preparazione di fondi su supporti minerali porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi. Fissa i supporti che presentano sabbiatura o leggero sfarinamento e uniforma quelli con assorbenza elevata o variabile. Funge da promotore di adesione e aumenta l'effetto idrorepellente. Il prodotto è inodore e si contraddistingue per un'ottima capacità di penetrazione e un'elevata permeabilità al vapore acqueo.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione

Per supporti minerali assorbenti, carteggiabili e leggermente sfarinanti come cemento-calce, intonaco di cemento, pietra naturale, mattoni sabbiosi, mattoni e calcestruzzo in ambienti esterni.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Applicazione preferibilmente a pennello oppure spazzola.
- Trattare i supporti normalmente assorbenti diluito 1:1 con acqua mentre i supporti molto assorbenti vengono lavorate non diluito. Se si tratta di supporti d'intonaci molto assorbenti e sabbiosi applicare eventualmente due mani preliminari, bagnato su bagnato.
- Evitare assolutamente l'essiccazione lucida.
- Aviva Silikon-Primer deve essere in grado di penetrare in profondità nel supporto.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione1:1 H₂O1L
↓
8-16 m²100 -
150 g
↓
1 m²

	A pennello
Diluizione	Acqua
Aggiunta di diluente in %	max. 100
Quantità per applicazione (ml/m²)	100 - 150
Resa per mano (m²/l)	8* 16**

* non diluito

** diluito

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



8-10h

Verniciatura successiva

ca. 8 - 10 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Per supporti minerali assorbenti, sabbiosi e leggermente sfarinosi come calce, cemento di calce, intonaco di cemento, pietra naturale, muratura in mattoni e calcestruzzo.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Preparazione del supporto

Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.

Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere.

Lasciare asciugare bene intonaci, calcestruzzo e sottofondi freschi per almeno 4 settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Se necessario trattare con fluosilicati. Pulire meccanicamente o con getto d'acqua idraulico (rispettando le norme legali) lo sporco depositatosi, le sostanze distaccanti o le parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233).

Trattare le parti colpite da alghe, rivestimento verde o muffa all'esterno con Aviva Fungisan (8308).

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo	1 x Aviva Silikon-Primer (4082)
Applicazione intermedia/finale	Aviva Tirocil-Color (4086) oppure Aviva Tirocil-Weiß (4085)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	5 l
Tonalità	Tonalità standard: Farblos (4082000200)
Prodotti complementari	Aviva Tirocil-Color (4086) Aviva Fungisan (8308) Aviva Tirocil-Weiß (4085) Clean Multi-Entfetter (7233) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Silikon-Primer (Cat A/h): 30 g/l. Aviva Silikon-Primer contiene un massimo di 10 g/l COV.

GISCODE

BSW50

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Acqua / Dispersioni acriliche / Additive / Silikonharz

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di reazione composta da 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT), terbutrin. Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.