

Aviva Ultra-Color SD

4050

Tónovateľná, prémiová disperzná interiérová farba na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Tónovateľná, priedušná interiérová farba na báze vody s technológiou Smart-Dry na prvotriedne nátery stien a stropov v interiéri bez šmúh. Optimalizovaná schopnosť retušovania a vynikajúce krytie jednou vrstvou. Tento veľmi úsporný a ľahko aplikovateľný výrobok s vynikajúcou krycou schopnosťou je vytvorený bez pridania rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- ADLER green**

Produkty ADLER green sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a životnosť. Iba výrobky, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené ADLER green.



- DIN EN 52615**

vysoká difúznosť



- ÖNORM EN 13300**

Oderuodolnosť za mokra: trieda R 1-2 (závislý od farebného odtieňa)
Stupeň lesku: G4 hlboko matná
Maximálna zrnitosť: S1 jemná



- Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Pre všetky farebné nátery stien a stropov vo všetkých interiéroch.

Vhodné najmä pre obývacie izby, spálne, detské izby, kancelárie, nemocnice, zdravotné strediská, školy atď., ktoré je potrebné rýchlo znovu obsadiť.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15-25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40-80 %.
- Náter nanášajte spôsobom „mokrý na mokrý“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.

- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Pri prepracovávaní tesniacich materiálov môže dôjsť k vzniku trhlín a zmene farby náterového materiálu. Vzhľadom na veľký počet tesniacich systémov je potrebné vykonať vlastné testy na posúdenie prínavosti a výsledkov spracovania v jednotlivých prípadoch.
- Vďaka vysokej krycej schopnosti zvyčajne stačí jedna vrstva, najmä pri renováciách.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026	-	-
Uhol striekania (°)	50	-	-
Striekací tlak (bar)	150 - 180	-	-
Jemnosť sitka (µm)	0,2 mm	-	-
Množstvo na nános (ml/m²)	145	125 - 145	
Výdatnosť na nános (m²/l)	7	7 - 8	

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následný náter po

cca 3 - 4 h

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Na savé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sadrové materiály, ako aj na savé, pevne príľnavé staré nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363

Príprava podkladu

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom.

Dôkladne odstráňte masťné alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233).

Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

Omietky z malty skupín P II a P III:

Nové omietky nechajte bez ošetrovania 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V:

Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sadrokartónové dosky (GKP):

Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Základný náter s Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedíte v pomere 1 : 1 s vodou. V prípade dosiek so zložkami rozpustnými vo vode, ktoré odfarbujú, je potrebný dodatočný základný náter napr. s Aviva Isolier-Weiß CT (4049). Dodržiavajte technický list BFS č. 12.

Betónové povrchy:

Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistíte mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov). Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Nosné nátery:

Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Lúhovanie, zdrsňovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy)

Distemperové farby:

Umyte základný náter a naneste ho pomocou Aviva Tiefengrund WV (4074).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Pozri príprava podkladu

Medzivrstva

Aviva Ultra-Color SD (4050)

Vrchná vrstva

Aviva Ultra-Color SD (4050)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

3 l, 9 l, 15 litrov (len základ W15)

Farebné odtiene/stupne lesku Color4You	Farebné odtiene je možné miešať pomocou tónovacieho systému ADLER Color4you Štandardné farebné odtiene Basis W15 (4050000015) Basis W30 (4050000030) Basis W25 (4050000025) Aby ste zabezpečili konzistentnosť farebného odtieňa, spracovávajújte na jednu zákazku len materiál s rovnakým číslom šarže. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. V závislosti od systému môžu mať žiarivé a intenzívne farebné odtiene nižšiu kryciu schopnosť. Preto sa pre tieto farebné odtiene odporúča použiť porovnateľný, nepriehľadný, pastelový farebný odtieň na báze W15 ako základný náter. Pri tmavých farebných odtieňoch môže viesť mechanické namáhanie k svetlým pruhom (efekt písania). Ide o špecifickú vlastnosť všetkých matných farieb na steny. Na kvalitu a funkčnosť výrobku to nemá vplyv. Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 12 mesiacov. Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.
Súvisiace produkty	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Entfetter (7233) Prosím, dodržiajte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Technické údaje	Obsah VOC: Hraničná hodnota EÚ pre Aviva Ultra-Color SD (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Ultra-Color SD obsahuje < 1 g/l VOC.
GISCODE	BSW20
Vyhlásenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Styrén akrylátová disperzia / Anorganické biele a farebné pigmenty / Minerálne plnivá / voda / Reologické prísady / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania Obsahuje bronopol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergické reakcie. Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.
Technicko-bezpečnostné údaje 	Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

V prípade rizika postriekania používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
