

Bluefin Pigmosoft

3295

Vattenbaserad pigmentlack för möbler och inredning för industri och hantverk

PRODUKTBESKRIVNING

Allmänt

Vattenbaserad, pigmenterad, naturmatt 2K-möbeltaäcklack med sammetslikt grepp (softtouch), utmärkt reptålighet och perfekt motstånd mot glansbildning med innovativ egenregeneration för pigmentlackytor som har lackerats med öppna eller slutna porer. Döljer fingeravtryck mycket tillförlitligt trots en glanslös matt yta. Produkten uppvisar en utmärkt beständighet mot ljuspåverkan.

Särskilda egenskaper och provningsstandarder



- **ÖNORM A 1605-12 (Möbelytor)**
Bestämning av motståndskraften mot kemiskt påverkan: 1-B1 (med undantag för renvit och pastelltoner)
Reaktion på friktion: 2-D (≥ 50 U)
Reaktion på skrapbelastning: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Brandfarlighet: 5-B (flamskyddad möbelyta)
- **ÖNORM A 3800-1 (Brandbeteende)**
I förbindelse med ett flamskyddat underlag: flamskyddad, Q1, Tr 1
- **DIN 68861 (Möbelytor)**
Del 1: reaktion på kemisk påverkan: 1 B (med undantag för renvitt och pastelltoner)
Del 2: reaktion på friktionsbelastning: 2 D (> 50 till ≤ 150 U)
Del 4: reaktion på skrapbelastning: 4 D ($> 1,0$ till $\leq 1,5$ N)
- **DIN 53160-1 och DIN 53160-2**
Svett- och spottbeständighet
- **ÖNORM EN 71-3**
Säkerhet av leksaker, migrering av vissa ämnen (frihet från tungmetaller)
- **Fransk förordning DEVL1104875A**
Märkning av byggbeläggningsprodukter för deras utsläpp av flyktiga föroreningar: A+

Användningsområden



För lackering av ytor på möbler och inredning med stark påkänning, t.ex. bordsskivor och avlastningsytor i kök och vardagsrum, badrum, kontor och objektområden, fronter och ständigt synliga ytor samt ytor på sittmöbler med påkänning och ej ständigt synliga ytor. Användningsområden II till IV enl. ÖNORM A 1610-12. Användningsområdet är beroende av färgnyansen. Renvit och pastellnyanser uppfyller kraven bortsett från ett fåtal färgande testämnen.

1-1 ZKL 3295 | 06/25 | ersätter 1-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz


Tel.: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Våra instruktioner baseras på det aktuella kunskapsläget och är avsedda att ge köparen/användaren råd efter bästa förmåga, men måste anpassas individuellt till användningsområden och bearbetningsförhållanden. Köparen/användaren är ansvarig för att besluta om lämplighet och användning av den levererade produkten, varför det rekommenderas att ett prov tas fram för att kontrollera produktens lämplighet. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor. Alla tidigare informationsblad förlorar sin giltighet med denna utgåva. Med reservation för ändringar av förpackningsstorlekar, färgnyanser och tillgängliga glansgrader.

Kan användas som färglack på Bluefin Pigmores 4in1 i div. kvaliteter.
För sv-SEårt brännbara resp. sv-SEårt antändliga system.

BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Rör om produkten före användning.
- En produkt-, objekt- och rumstemperatur på minst + 15 °C krävs.
- Vid beläggning på innerdörrar måste man se till att endast tätningsprofiler som är kompatibla med akryllacker och -färger används.
- Vid användning av plastkanter ska alltid en vidhäftningskontroll genomföras med det planerade systemet. Om ABS Kantenaktivator (8315000210) används kan vidhäftningen på ABS-kanter förbättras.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt. Avvikelse leder till film- och vidhäftningsrubbningar.
- Beakta våra **ARL 150 – Arbetsanvisningar för vattenbaserade möbellacker.**

Blandningsförhållande



10 Vikt del(ar) Bluefin Pigmosoft (3295)
1 Vikt del(ar) Aqua-Hardener 8451 (8451000210)

Aqua-Hardener 8451 (8451000210) måste försiktigt arbetas in i färgkomponenten under omrörning före bearbetning. Vi rekommenderar att du väntar ca 10 minuter innan arbetet påbörjas.

Bluefin Pigmosoft (3295) får endast användas med angiven hårdare och blandningsförhållande. Avvikelse leder till film- och vidhäftningsrubbningar.


Dropptid



3 Timme/-ar

Högre temperaturer förkortar droptiden.

Appliceringsteknik



	Airless	Airless luftassisterad (Airmix®, Aircoat, osv.)	Koppar pistol
Sprutmunstycke Ø (mm)	0,23 - 0,33		2,0
Insprutningstryck (bar)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Pulvriserande luft (bar)	-	1 - 2	-
Thinner	Vatten		
Tillsats av thinner (%)	-		5 - 10
Appliceringsmängd per applicering (g/m²)	110 - 140		
Total appliceringsmängd (g/m²)	max. 250		

Den faktiska förbrukningen påverkas av arbetsstyckets form och ytegenskaper samt typen av applikation. Exakta åtgångsvärden kan endast fastställas genom att först göra en provbeläggning.

Torktider

Kan anpassas	12 Timme/-ar
--------------	--------------

(vid 23°C och 50% relativ fuktighet)



Kan staplas

12 Timme/-ar

Slutgiltig ythaptik efter ca 2 dagar.

De angivna värdena är riktvärden. Torkningen beror på flera faktorer såsom underlag, skiktjocklek, temperatur, luftcirkulation och relativ luftfuktighet.

Låga temperaturer och/eller hög luftfuktighet kan förlänga torktiden.

Rengöring av arbetsredskapen

8029

Ska rengöras direkt efter användningen med vatten.

För borttagning av intorkade lackrester rekommenderar vi Aqua-Cleaner (8029) (1:1 utspädd med vatten).

UNDERLAG**Underlagstyp**

Massivträ resp. spånskivor och träfibermaterial lämpligt för täckande lackering, fanerat eller belagt med grundfolie.

Underlagets beskaffenhet

Underlaget ska vara torrt, rent, bärkraftigt, fritt från separerande ämnen såsom fett, vax, silikon, kåda osv. och fritt från trädamm samt kontrolleras avseende lämplighet för beläggning.

BELÄGNINGSUPPBYGGNAD**Grundering****För slipbara lackytor med slutna porer****Bärskivor överdragna med grundfolie:**

Spån- eller MDF-skivor med folie beroende på kvalitetskrav (fyllning, likformig yta) utan trägrund eller 1 x med Bluefin Pigmores 4in1 i div. kvaliteter i motsv-SEarande färgnyans.

Massivträ eller spånskivor fanerade med kontrafaner (t.ex. bok):

2 x Bluefin Pigmores 4in1 i div. kvaliteter i motsv-SEarande färgnyans

MDF-skivor:

2 – 3 x Bluefin Pigmores 4in1 i div. kvaliteter i motsv-SEarande färgnyans

Torkning över natt i rumstemperatur.

För öppenporiga slipbara lackytorFörisolering med 150 - 200 g/m² Bluefin Pigmores 4in1 i div. kvaliteter i motsv-SEarande färgnyans

Torkning över natt i rumstemperatur.

Mellanslipning

Kornstorlek 280 – 320

Undvik genomslipning!

Topplack

1 x Bluefin Pigmosoft (3295) i önskad färgton

RENGÖRING & SKÖTSEL**Rengöring och skötsel**

Rengöring med Clean-Möbelreiniger (7202) och skötsel med Clean-Möbelpflege Plus (7222).

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG**Förpackningsstorlekar**

4 kg, 20 kg

Färgnyanser/glansgrader

Färgnyanser kan blandas med **ADLER färgblandningssystem ADLERMix**.

Baslack(er):

Bluefin Pigmosoft W10 Weiß, tönbar (3295000010)

Bluefin Pigmosoft Basis W20 (3295000020)

Bluefin Pigmosoft Basis W30 (3295000030)

För att säkerställa en jämn färgnyans på en yta bör endast användas produkter med samma batchnummer.

För att bedöma den slutgiltiga färgnyansen rekommenderar vi att du först testar genom att applicera alla valda produkter på det valda underlaget.

Tilläggsprodukter

ABS Kantenaktivator (8315000210)

Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aqua-Hardener 8451 (8451)

Clean-Möbelpflege Plus (7222)

Clean-Möbelreiniger (7202)

Bluefin Pigmores 4in1 div. kvaliteter

Följ respektive produkts tekniska informationsblad.

YTTERLIGARE INFORMATION**Hållbarhet/lagring**

Minst 6 Månad(er) i förseglade originalförpackningar.

Lagras sv-SEalt men frostfritt.

Tekniska data

Leveransv-SEiskositet: 50 second – 60 second enl. DIN 53211
(4 mm-mätbägare, 20 °C)

Säkerhetsteknisk information

Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.

Under sprutapplicering ska inandning av aerosoler alltid undvikas. Det garanteras genom fackmässig användning av en andningsskyddsmask (kombinationsfilter A2/P2).

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på **www.adler-lacke.com**.
