

Bluefin Pure-Concrete

4088


Základná zložka na vytvorenie efektu betónu na nábytku na priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodouriediteľná miešateľná báza na vytvorenie efektu betónu na dreve, ktorú je možné nanášať striekaním.

Oblasti použitia




Na lakovanie bežne namáhaných plôch v nábytku a vybavenia interiéru vrátane kuchynských čiel, vybavenia spální a obývacích izieb: oblasti použitia III – IV podľa ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Na aplikáciu produktu na väčšie plochy odporúčame použiť membránové čerpadlo s rozprašovaním stlačeným vzduchom.
- Množstvo zmesi a rozloženie polyetylénovej fólie majú významný vplyv na výsledný efekt. Každý povrch je jedinečný.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pomer miešania



100T auf 35T

35 hmotnostných dielov: Bluefin Pure-Concrete (4088)
100 hmotnostný diel: Aquafix Concrete Natur (8140000301)

Opatrne a bez hrudiek zapracujte Aquafix Concrete Natur (8140000301) do zložky laku za stáleho miešania. Najlepšie je strojové miešanie pomocou košového miešadla.

Doba spracovateľnosti




cca 3 hod.

Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Technika nanášania

0–3% H₂O

	Nádobková pištoľ	Membránové čerpadlo (1 : 1 s rozprašovaním stlačeného vzduchu)
Rozprašovacia dýza (Ø mm)	2,2	2,2
Striekací tlak (bar)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0
Tlak materiálu (bar)		3,0 - 4,0
Riedenie	vodou	vodou
Prídavok riedidla v %	0 - 3	0 - 3
Nanášané množstvo na jednu vrstvu (g/m ²)	300 - 900	300 - 900

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



16h

Prelakovateľný pri izbovej teplote

cca 16 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD

Druh podkladu

Dosky MDF alebo nosné dosky s výplňou (napr. Bluefin Isospeed (3134) pre dvojzložkové spracovanie alebo Aduro Ecofill (2416)). Základové fólie nie sú vhodné (nedostatočná príľnavosť).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

MDF dosky: brúsenie zrnitosťou P150**Nosné dosky s nánosom plniča** brúsenie zrnitosťou P220 – P240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

1. nános produktu

1 x 400 – 500 g/m² Bluefin Pure-Concrete (4088) Zmes

Medzisušenie: cca 5 hod.

Medzibrúsenie



Hladké brúsenie zrnitosťou 100

Brúsny prach odstrániť.

2. nános produktu

1 x 700 – 800 g/m² Bluefin Pure-Concrete (4088) Zmes

Vytváranie efektu	Na dosiahnutie tohto efektu sa na mokrý povrch naniesie polyetylénová fólia (hrúbka cca 100 µm), pritlačí sa hladidlom a rozťahne sa až k okraju plochy. Čím dôkladnejšie bude uzavretý vzduch odstránený, tým hladší bude betónový povrch. Fólia zostáva na ploche počas celej doby sušenia. Medzisušenie: Schnutie cez noc pri izbovej teplote. Nútené sušenie: 3 hod pri cca 50 °C Po vysušení fóliu odstráňte a povrch nechajte schnúť na vzduchu ďalšie 4 – 5 hodín pri izbovej teplote.
Následná povrchová úprava	1 x 90 - 110 g/m² Bluefin Primer-Concrete Farblos (4081000200) Čas medzisušenia: cca 3 hod.
Vrchné lakovanie	1 x Bluefin Top-Antiscratch (2960)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie a starostlivosť	Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202).
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	5 kg
Farebné odtiene/stupne lesku	Bluefin Pure-Concrete Farblos (4088000200) Bluefin Pure-Concrete White Wolf (4088056579) Bluefin Pure-Concrete Brown Falcon (4088056580) Bluefin Pure-Concrete Black Panther (4088056581) Bluefin Pure-Concrete Reef Shark (4088056582) Bluefin Pure-Concrete Snow Leopard (4088056583) Bluefin Pure-Concrete Iron Elephant (4088056584) Bluefin Pure-Concrete Betongrau (4088060084) Bluefin Pure-Concrete Alpine Hare (4088070258)
Súvisiace produkty	Aquafix Concrete (8140) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Primer-Concrete (4081) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Clean-Möbelreiniger (7202) Aduro Ecofill (2416) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Dodávaná viskozita: 12 – 14 sekúnd podľa DIN 53211 (4 mm výtokový pohárik, 20 °C)
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte

bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke
www.adler.sk.
