

Bluefin Step Silent CC

2995

Watergedragen, vloerverzegelingslak voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


Watergedragen, transparante, kraakvrije gietlak voor traptreden en vloerdelen met antislipuitrusting; het product onderscheidt zich door een zeer goede slijtvastheid en vulkracht, goede blokvastheid, zeer goede chemische bestendigheid, goede transparantie en zeer goede crème- en vetbestendigheid (CFB). 'Lak-op-lak' te verwerken.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)**
Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B
Gedrag bij afschuren: 2-C (≥ 150 U)
Gedrag bij krasbestendigheid: 4-E ($\geq 0,5$ N)
Brandbaarheid: 5-B (zeer moeilijk brandbaar meubeloppervlak)
- **DIN 68861 (meubeloppervlakken)**
Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B
Deel 2: gedrag bij schuurbelasting: 2 C (meer dan 150 tot 350 U)
Deel 4: krasbestendigheid: 4 E ($> 0,5$ tot en met $\leq 1,0$ N)
- **ÖNORM C 2354**
Een hoge belastbaarheid wordt bereikt wanneer driemaal wordt gegoten met tussenschuren; de eisen van de belastbaarheidsklassen A en B volgens ÖNORM C 2354 worden bereikt; belastingsklasse C (bij verwerking als twee-componenten-lak).
- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1
- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor het industrieel lakken van traptreden, geprefabriceerde parketelementen en vloerdelen.
antislipuitrusting

Voor de industriële serieproductie van meubels en interieurs (met uitzondering van werkbladen); toepassingsgebied III tot IV volgens ÖNORM A 1610-12, bv. voor woon- en slaapkamerinrichtingen enz., 2-componenten-toepassingsgebied II tot IV volgens ÖNORM A 1610-12, bv. voor keukens en sanitaire ruimtes.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Verschillende houtsoorten zoals eiken en hout van diverse exotische bomen bevatten in water oplosbare stoffen, die geactiveerd worden door aflakken met watergedragen meubellakken. Ter vermijding van verkleuringen of markeringen (deze kunnen sterk verschillen afhankelijk van de herkomst van het hout) adviseren wij daarom om bij het lakken van **eikenhout, lariks** en ander, aan inhoudsstoffen rijk hout de grondlak Aduro Primer (2523) aan te brengen.
- Hoe matter de glansgraad wordt gekozen, hoe duidelijker glansmarkeringen kunnen worden herkend door herhaalde mechanische belasting van het gelakte oppervlak.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht**.

Opbrengtechniek



	Gieten
Verdunner	Water
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	80 - 120
Totale toepassingshoeveelheid (g/m ²)	max. 450

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuur- en overschilderbaar, hanteerbaar	3 h
Stapelbaar	12 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van bv. de houtsoort, objectvorm, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Houtschuurgang

Loofhout: korrel 150 - 180
Naaldhout: korrel 100 - 150

COATINGOPBOUW

Grondering	1 – 2 x Bluefin Step Silent CC (2995)
Tussenschuurgang 	Korrel 240 – 320 Voorkom doorschuren! Verwijder het schuurstof.
Aflaklaag	1 x Bluefin Step Silent CC (2995)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD

Schoonmaken en onderhoud	Vloeren en traptreden: Maak de traptreden van tijd tot tijd schoon met een doekje dat vochtig is gemaakt met Clean-Möbelreiniger (7202). Op deze manier worden hardnekkige verontreinigingen en sporen van schoenzolen verwijderd. Wij raden het gebruik van in de handel verkrijgbare parketverzorgingsmiddelen af om ongewenst uitgliden te voorkomen.
---------------------------------	---

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen	25 kg
Kleuren / glansgraden	Bluefin Step Silent CC G10 (2995000110) Bluefin Step Silent CC G30 (2995000130) Bluefin Step Silent CC G50 (2995000150) Bluefin Step Silent CC G60 (2995000160) Bluefin Step Silent CC G70 (2995000170)
Toevoegingsproducten	Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Clean-Möbelreiniger (7202) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag 	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Bewaar koel, maar vorstvrij.
Technische gegevens	Viscositeit bij levering: 85 second – 90 second volgens DIN 53211 (4 mm-maatbeker, 20 °C)
Veiligheidstechnische informatie 	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking. Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2). Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende

veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
