

Bluefin Step Silent CC

2995

Vodouriediteľný lak na podlahy na priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodouriediteľný transparentný lak zabráňujúci vŕzganiu schodiskových stupňov a podlahových prvkov, s protišmykovou úpravou. Produkt sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči oderu, dobrou plnivosťou a stohovateľnosťou po zachnutí, veľmi dobrou chemickou odolnosťou, vynikajúcou transparentnosťou a tiež dobrou odolnosťou voči krémom a tukom (CFB).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnosť voči chemickým účinkom: 1-B
Správanie sa pri odere: 2-C (≥ 150 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4-E ($\geq 0,5$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **DIN 68861 (nábytkové povrchy)**
časť 1: správanie sa pre chemickej záťaži: 1 B
časť 2: správanie sa pri namáhaní oderom: 2 C (nad 150 do 350 U)
časť 4: správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4 E ($> 0,5$ do $\leq 1,0$ N)
- **ÖNORM C 2354**
Vysoká úroveň použiteľnosti sa dosiahne, ak sa vykoná trojnásobný nános polievanim s príslušným medzibrúsením; dosiahnu sa požiadavky tried namáhania A a B podľa ÖNORM C 2354; trieda namáhania C (pri 2-zložkovom spracovaní).
- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselné lakovanie schodov, prefabrikovaných parketových prvkov a podlahových dosiek.

Protišmyková úprava

Na priemyselnú sériovú výrobu nábytku a vnútorného vybavenia (okrem pracovných plôch); oblasť použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12, ako napr. pre obývacie a spálňové zariadenie atď., 2-zložkové spracovanie pre oblasť použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12, ako napr. pre kuchynské a sanitárne priestory.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste predišli zafarbeniu alebo nežiaducim stopám (môžu sa líšiť v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri lakovaní **dúba, smrekovca** a iného dreva bohatého na extraktívne látky predbežné predzákľadovanie produktom Aduro Primer (2523).
- Čím matnejší je zvolený stupeň lesku, tým jasnejšie sú rozpoznateľné stopy lesku spôsobené opakovaným mechanickým namáhaním lakovaného povrchu.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Technika nanášania



	Polievanie
Riedenie	Voda
Množstvo na nános (g/m ²)	80 - 120
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	max. 450

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľné a prelakovateľné, manipulovateľné	3 h
Stohovateľné	12 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí napríklad od druhu dreva, tvaru obrobku, hrúbky vrstvy, teploty, výmeny vzduchu, relatívnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok stohovania.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie dreva

Listnaté dreviny: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: zrnitosťou P100 - P150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	1 – 2 x Bluefin Step Silent CC (2995)
Medzibrúsenie 	zrnitosťou 240 – 320 Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.
Vrchné lakovanie	1 x Bluefin Step Silent CC (2995)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie a starostlivosť	Podlahy a schody: Z času na čas očistite stupne handričkou navlhčenou v Clean-Möbelreiniger (7202). Týmto spôsobom sa odstráni odolná špina a stopy po podrážkach. Neodporúčame používať komerčne dostupné prípravky na ošetrovanie parkiet, aby sa zabránilo vzniku nežiaduceho rizika pošmyknutia.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	25 kg
Farebné odtiene/stupne lesku	Bluefin Step Silent CC G10 (2995000110) Bluefin Step Silent CC G30 (2995000130) Bluefin Step Silent CC G50 (2995000150) Bluefin Step Silent CC G60 (2995000160) Bluefin Step Silent CC G70 (2995000170)
Súvisiace produkty	Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Clean-Möbelreiniger (7202) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.
Technické údaje	Dodávaná viskozita: 85 second – 90 second podľa DIN 53211 (4 mm výtokový pohárik, 20 °C)
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .