

Bluefin Step-Silent IQ

2968

Watergedragen, kraakvrije verzegelingslak voor traptreden voor handel en industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Transparante, watergedragen, kraakvrije 1-component-verzegelingslak voor traptreden met antislipuitrusting; zeer goede slijtvastheid, zeer goede vulkracht, goede blokvastheid, zeer goede chemische bestendigheid, goede transparantie, zeer goede hechting op verticale oppervlakken, bestand tegen crèmes en vetten (CFB).

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)**
Gedrag bij afschuren: 2-C (≥ 150 U)



- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden



Voor het spuiten van lakken op traptreden en vloerplanken.
Slipvaste en kraakvrije uitrusting.

VERWERKING


Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Verschillende houtsoorten (bijv. lariks, exotisch hout) bevatten in water oplosbare inhoudsstoffen, die geactiveerd worden door aflakken met watergedragen meubellak. Ter vermindering van verkleuringen of markeringen (deze kunnen sterk verschillen afhankelijk van de herkomst van het hout) adviseren wij daarom om bij het lakken van **eikenhout, lariks** en ander, aan inhoudsstoffen rijk hout de grondlak Aduro Primer (2523) aan te brengen.
- Het rollen van Bluefin Step-Silent IQ (2968) is alleen mogelijk voor kleine oppervlakken en met een gevlokte schuimroller.

- Hoe matter de glansgraad wordt gekozen, hoe duidelijker glansmarkeringen kunnen worden herkend door herhaalde mechanische belasting van het gelakte oppervlak.
- Kraakvrij als de trap correct wordt uitgevoerd (constructie, pasnauwkeurigheid, houtvochtigheid).
- **Bij open trappen** wordt aanbevolen om de gelakte trapdelen minstens 3 dagen - bij voorkeur 7 dagen - te laten drogen voor montage om kraken te voorkomen.
- **Voor meer antislip kan 10% Aquafix S (8110)** aan de aflak worden toegevoegd.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken in acht.**

Opbrengtechniek



	Airless	Airless met luchtondersteuning (Airmix®, Aircoat, enz.)	Spuitpistool met beker	Rollen
Spuitpistool Ø (mm)	0,28 - 0,33		2,0	-
Spuitdruk (bar)	100 - 120		3	-
Sproeidruk (bar)	-	1 - 2	-	
Verdunner	Water			
Toevoeging van verdunner (%)	-		0 - 5	10
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	100 - 120			
Totale toepassingshoeveelheid (g/m²)	max. 450*			

*(Basis- en aflak)

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)




Schuurbaar en overschilderbaar:	ca. 3 uur(en)
---------------------------------	---------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout (massief hout)

Ondergrondhoedanigheid	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.
Ondergrondvoorbereiding	Loofhout: Houtschuurgang Korrel 150 - 180 Naaldhout: Houtschuurgang Korrel 100 - 150
COATINGOPBOUW	
Grondering	1 – 2 x Bluefin Step-Silent IQ (2968)
Tussenschuurgang 	Na elke grondlaag: Korrel 240 – 320 Verwijder het schuurstof. Doorschuren moet worden vermeden, omdat er anders accentverschillen kunnen ontstaan, die door vergeling bij de veroudering nog worden versterkt.
Aflaklaag	1 x Bluefin Step-Silent IQ (2968)
SCHOONMAKEN & ONDERHOUD	
Schoonmaken en onderhoud	Maak de traptreden van tijd tot tijd schoon met een doekje dat vochtig is gemaakt met Clean-Parkettreiniger (7207). Op deze manier worden hardnekkige verontreinigingen en sporen van schoenzolen verwijderd. Veeg vervolgens de oppervlakken droog. Wij raden het gebruik van in de handel verkrijgbare parketverzorgingsmiddelen af om ongewenst uitglijden te voorkomen.
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	22 kg
Kleuren / glansgraden	Bluefin Step-Silent IQ G10 (2968000110) Bluefin Step-Silent IQ G30 (2968000130) Bluefin Step-Silent IQ G50 (2968000150) Bluefin Step-Silent IQ G70 (2968000170)
Toevoegingsproducten	Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquafix S (8110) Clean-Parkettreiniger (7207) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag  	Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).
Technische gegevens	Viscositeit bij levering: 1.200 – 1.400 mPas (Brookfield spindel 4/20 rpm/2 min/20 °C)

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
