

Bluefin Step-Silent IQ

2968

Nevrzgajúci tesniaci lak na báze vody na schodiskové stupne na priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Priehľadný nevzrgajúci jednozložkový tesniaci lak na schodiskové stupne s protišmykovou úpravou na báze vody; veľmi dobrá odolnosť proti oderu, veľmi dobrá plniaca schopnosť, dobrá odolnosť proti zlepeniu, veľmi dobrá chemická odolnosť, dobrá priehľadnosť, veľmi dobrá stabilita pri nanášaní na zvislé plochy, odolný voči krémom a tukom (CFB).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Správanie sa pri namáhaní oderom: 2-C (≥ 150 U)



- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na lakovania schodiskových stupňov a podlahových dosiek striekaním.
Protišmyková a nevzrgajúca povrchová úprava.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Rôzne dreviny (napr. smrekovec, rôzne exotické dreviny) obsahujú vo vode rozpustné látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými nábytkovými lakmi. Aby ste predišli zafarbeniu alebo nežiaducim stopám (môžu sa líšiť v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri lakovaní **ďuba**, **smrekovca** a iného dreva bohatého na extraktívne látky predbežné predzákladovanie produktom Aduro Primer (2523).
- Nanášanie valčekom Bluefin Step-Silent IQ (2968) je možné len na malých plochách a s flokovaným penovým valčekom.
- Čím matnejší je zvolený stupeň lesku, tým jasnejšie sú rozpoznateľné stopy lesku spôsobené opakovaným mechanickým namáhaním lakovaného povrchu.

- Bez vrzganja, ak je schod správne namontovaný (konštrukcia, presnosť uloženia, vlhkosť dreva).
- V prípade zapustených schodiskových stupňov sa odporúča, aby sa natreté časti pred montážou nechali schnúť aspoň 3 dni, najlepšie 7 dní, aby sa zabránilo vrzganíu.
- Na zvýšenie protišmykovosti možno do vrchného náteru pridať 10 % Aquafix S (8110).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Technika nanášania

0–5% H₂O

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)		0,28 - 0,33	2,0	-
Striekací tlak (bar)		100 - 120	3	-
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-	-
Riedenie	Voda			
Prídavok riedidla v %	-		0 - 5	10
Množstvo na nános (g/m ²)	100 - 120			
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	max. 450*			

*(základný a vrchný lak):

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný	cca 3 hod.
-----------------------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu	Listnaté drevy: Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180 Ihličnaté drevy: Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	1 – 2 x Bluefin Step-Silent IQ (2968)
Medzibrúsenie 	Po každej základovej vrstve: Brúsenie 240 – 320 Brúsny prach odstrániť. Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím.
Vrchné lakovanie	1 x Bluefin Step-Silent IQ (2968)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie a starostlivosť	Z času na čas očistite stupne handričkou navlhčenou v Clean-Parkettreiniger (7207). Týmto spôsobom sa odstráni odolná špina a stopy po podrážkach. Následne povrchy utrite do sucha. Neodporúčame používať komerčne dostupné prípravky na ošetrovanie parkiet, aby sa zabránilo vzniku nežiaduceho rizika pošmyknutia.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	22 kg
Farebné odtiene/stupne lesku	Bluefin Step-Silent IQ G10 (2968000110) Bluefin Step-Silent IQ G30 (2968000130) Bluefin Step-Silent IQ G50 (2968000150) Bluefin Step-Silent IQ G70 (2968000170)
Súvisiace produkty	Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquafix S (8110) Clean-Parkettreiniger (7207) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Technické údaje	Dodávaná viskozita: 1 200 – 1 400 mPas (Brookfieldovo vreteno 4/20 ot./min/ 2 min/20 °C)
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdychnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/ P2). Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .