

Bluefin Terra-Base Ultra

2913

Vodou ředitelný bezbarvý základní lak na nábytek a interiérové vybavení pro průmyslové a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

1-složkový základní lak na vodou ředitelné bázi, z obnovitelných surovin, s velmi dobrou plnivostí a vynikajícím zvýrazněním struktury dřeva a transparentcí; nežloutne
dobrá tixotropie na svislých plochách
Lze použít přímo na dub.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ADLER green**
Produkty ADLER green jsou objektivně testovány podle třech kritérií: Životní prostředí, Zdraví & bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které získají to nejlepší hodnocení ve všech těchto kategoriích jsou označeny logem ADLER green.
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Plnivý základ na nábytek a vybavení interiérů včetně obložení stěn, dřevěné stropy, atd. s velmi dobrou transparentností a zvýrazněním dřevěného podkladu.

Díky svému tixotropnímu nastavení je velmi vhodný pro základování profilovaných nebo svislých ploch.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

Bluefin Terra-Base Ultra (2913) je vybaven jedinečnou kombinací účinných látek, které absorbují UV záření. To zvýrazňuje barevný tón tmavých dřevin a zpomaluje jeho žloutnutí.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Dřeviny obsahující ve vodě rozpustné extraktivní látky (např. dub) se aktivují při použití vodou ředitelných nábytkových systémů. Aby se zabránilo možnému zabarvení nebo vzniku skvrn na povrchu (které mohou být různé výrazné v závislosti na původu dřeva), doporučujeme

při lakování **dubů, modřínů** a jiných dřevin s vysokým podílem extraktivních látek předzákladování produktem Aduro Primer (2523).

- Druhy dřevin citlivé na světlo, které mají tendenci blednout, jako je třešeň, hrušeň a buk, vykazují časem změny barvy. Aby se zachovala přirozená barva dřeva, mělo by se před lakováním vždy mořit mořidly na vodou ředitelné bázi. (z. B. mit Arova Classic (1333)); Kromě toho může být vrchní vrstva laku přibarvena koncentrátem pro tónování laku. (Aqua-Tint (9009)) lze snadno obarvit
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek**.

Technika nanášení



10%

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,33		
Tryska Ø (palce)	100 - 120	60 - 90	2 - 3
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Ředidlo	Woda		
Přídavek ředidla (%)	-		5 - 10
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	100 - 120		
Celkové nanášené množství (g/m²)	max. 450		

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný a přelakovatelný:

2 h

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízká vlhkost, vysoké teploty nebo nadměrné proudění vzduchu během fáze sušení mohou vést k nedostatečnému odplynění.

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - P 180 broušení a čištění
Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - P 150 broušení a čištění

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování 1 x Bluefin Terra-Base Ultra (2913)

Mezibroušení



Zrnitost P 240 – 320
Zamezte probroušení!
Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní lakování

1 x přelakovat transparentním lakem na vodou ředitelné bázi, jako je např.
Bluefin Terra-Diamond (2962)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 5 kg, 25 kg

Barevné odstíny / stupně lesku Bluefin Terra-Base Ultra UV 100 (2913000240)

Související produkty

Aduro Primer (2523)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Tint (9009)
Arova Classic (1333)
Bluefin Terra-Diamond (2962)
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.
Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Technická data

Dodávaná viskozita: 3500 mPas – 4000 mPas (Brookfieldovo vřeteno 4/20 ot./min/2 min/20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).
Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.