

Bluefin Vetro Printprimer

2982

Lepiaci základný náter na báze vody na **striekanie na sklo** na **priemyselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

2982000200

Všeobecne

Dvojzložkový základný náter na lepenie na sklo s dobrou priehľadnosťou; poskytuje UV lakovým náterom na báze vody a farbám pre digitálnu tlač vynikajúcu príľnavosť k podkladu pri silnom mechanickom zaťažení.

Zvláštne vlastnosti
a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselné povrchové úpravy plochého skla.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Výrobok je možné vytláčať priamo. Predbežné testy sa musia vykonať vo výrobných podmienkach, aby sa skontroloval obraz tlače, príľnavosť a kompatibilita s vrchným lakovacím systémom.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pomer miešania



8482 3%

100 hmot. dielov Bluefin Vetro Printprimer (2982)
3 hmot. diel Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210)

Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210) musí byť ihneď pred spracovaním starostlivo zapracovaný do laku za stáleho miešania. Pred spracovaním odporúčame počkať cca 10 min.

Bluefin Vetro Printprimer (2982) smie byť použitý výlučne s uvedeným tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

Doba spracovateľnosti

cca 8 hod.

Koniec doby spracovateľnosti nie je možné rozpoznať. Nie je možné predĺžiť dobu použiteľnosti miešaním s čerstvo vytvrdnutým lakovým materiálom! Zvýšená teplota skracaie dobu spracovateľnosti.

Technika nanášania0 - 10% H₂O80-100g
↓↓↓
1m²

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,33		2,0
Striekací tlak (bar)	100 - 120	60 - 90	2 - 3
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	-		0 - 10
Množstvo na nános (g/m²)	80 - 100		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nános.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prelakovateľný pri izbovej teplote

cca 3 hod.

alebo 15 – 20 minút v plochom kanálovom sušiči, pričom sa teplota zvyšuje do max. 50 °C.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nános, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Plavené sklo – náter cínovej strane (atmosférická strana); bezpečnostné sklo ESG; sanitované sklo. Ako farebne neutrálne pozadie odporúčame sklo Optiwhite (biele sklo).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Príprava podkladu

Silne znečistené sklá vopred vyčistíte acetónom alebo Waschverdünner 8501 (8501).

Očistite stranu skla, ktorá sa má natrieť, pomocou Clean-Glasreiniger (7214). Tento pracovný krok sa musí vykonať, aby sa dosiahla dostatočná priľnavosť následného náteru.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános produktu

1 – 2 x Bluefin Vetro Printprimer (2982)

Vrchné lakovanie

Vhodným pigmentovým lakom, ako je Pigmolux DC UNI (3301) (rôzne kvality) alebo Bluefin Pigmocryl NG G05 (3200) (rôzne kvality) v požadovanom farebnom odtieni

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

4 kg, 10 kg

Súvisiace produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482)
Bluefin Pigmocryl NG G05 (3200)
Clean-Glasreiniger (7214)
Pigmolux DC UNI (3301)
Waschverdünner 8501 (8501)

Bluefin Pigmocryl NG (rôzne varianty)

Rôzne kvality Pigmolux DC

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 45 – 50 sekúnd podľa DIN 53211
(6 mm-výtokový pohárík, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.