

Bluefin Vetro Walzprimer

2983

Vodou ředitelný základní nátěr pro **navalování na sklo** pro **průmyslové použití**

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

2983000200

Všeobecné informace

Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr pro přilnavost ke sklu; poskytuje UV navalovacím nátěrům vynikající přilnavost k podkladu při silném mechanickém namáhání.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro průmyslový nátěr plochého skla.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek**.

Poměr tužení



100 hm. díl/-ů Bluefin Vetro Walzprimer (2983)
3 hm. díl/-ů Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210)

Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210) musí být postupně pečlivě vmíchán do materiálu. Před zpracováním doporučujeme ponechat časovou prodlevu cca 10 min.

Bluefin Vetro Walzprimer 2983 smí být použit výhradně s uvedeným tužidlem v uvedeném poměru tužení. Odchytky vedou k poruchám lakového filmu a snížení přilnavosti.

Doba zpracovatelnosti

120 hod.

Konec doby zpracovatelnosti nelze rozeznat. Prodloužení doby zpracovatelnosti smícháním s čerstvě natuženou směsí není možné! Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

Technika nanášení

	Navalování
Aplikační zařízení	Válečkový lakovací stroj
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	10 - 15

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě	ca. 2 hod.
-----------------------------------	------------

nebo 1–3 minuty v tryskové sušičce, teplota 40 °C až max. 50 °C.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD**Druh podkladu**

Plavené sklo – nátěr atmosférické strany; bezpečnostní sklo ESG; satinované sklo. Jako barevně neutrální pozadí doporučujeme sklo Optiwhite (bílé sklo).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Silně znečištěná skla předem vyčistěte acetonem nebo Waschverdünner 8501 (8501).

Stranu skla, která má být povrchově upravena, očistěte pomocí Clean-Glasreiniger (7214). Tento pracovní krok musí být proveden, aby bylo dosaženo dostatečné přilnavosti následného nátěru.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

1 x Bluefin Vetro Walzprimer (2983)

Vrchní lakování

S vhodným UV navalovacím vrchním lakem, jako je Innolux Walzgrund Color (2751) v požadovaném barevném odstínu.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

10 kg

Související produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482)
Clean-Glasreiniger (7214)

Innolux Walzgrund Color (2751)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita: 43 – 47 sekundy dle DIN 53211
(6 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.