

Bluefin Vetro Walzprimer

2983

Watergedragen hechtgrondlak voor het **walsen op glas** voor de **industrie**

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

2983000200

Algemeen

Watergedragen 2-componenten-grondlak voor hechting op glas; zorgt bij uv-walslagen voor een uitstekende hechting met de ondergrond onder zware mechanische belasting.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor het industrieel coaten van vlakglas.

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken in acht**.

Mengverhouding



100 gewichtsdeel/gewichtsdelen Bluefin Vetro Walzprimer (2983)
3 gewichtsdeel/gewichtsdelen Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210)

Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210) moet voor de verwerking voorzichtig al roerend in de product worden ingewerkt. We adviseren om voor verwerking ongeveer 10 minuten te wachten.

Bluefin Vetro Walzprimer (2983) kan uitsluitend worden gebruikt met aangegeven verharder en mengverhouding. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.

Open tijd

120 uur(en)

Het einde van de open tijd kan niet worden herkend. Het is niet mogelijk om de open tijd te verlengen door te mengen met vers uitgehard lakmateriaal! Bij hogere temperaturen wordt de open tijd korter.

Opbrengtechniek

	Walsen
Applicator	Rolcoating machine
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	10 - 15

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar	ca. 2 uur(en)
------------------	---------------

of 1 - 3 minuten in de jetdroger, temperatuur 40 °C tot max. 50 °C.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Gereedschap schoonmaken

8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Floatglas – coating aan de brandzijde (atmosfeerzijde); ESG veiligheidsglas; gesatineerd glas. Wij adviseren Optiwhite-glas (wit glas) als kleurneutrale ondergrond.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.

Ondergrondvoorbereiding

Maak sterk verontreinigd glas vooraf schoon met aceton of Waschverdünner 8501 (8501).

Maak de te coaten glaszijde met Clean-Glasreiniger (7214) schoon. Deze stap is absoluut noodzakelijk om een goede hechting van de navolgende coating te verkrijgen.

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

1 x Bluefin Vetro Walzprimer (2983)

Aflaklaag

Met een geschikte uv-walsaflak zoals Innolux Walzgrund Color (2751) in de gewenste kleur.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

10 kg

Toevoegingsproducten

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482)
Clean-Glasreiniger (7214)
Innolux Walzgrund Color (2751)
Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 43 – 47 seconden volgens DIN 53211
(6 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.