

Bluefin Vetro Walzprimer

2983

Wodorozcieńczalny podkład zwiększający przyczepność do **nakładania walcami na szkło dla przemysłu**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

2983000200

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny 2-komponentowy podkład zwiększający przyczepność na szkło; zapewnia doskonałą przyczepność systemom lakierów UV do nanoszenia walcami do podłoża, nawet przy dużym obciążeniu mechanicznym.

Szczególne właściwości i normy badań



- Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Do przemysłowego powlekania szkła płaskiego.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli**.

Proporcje mieszania



8482 3%

100 cz. wag. Bluefin Vetro Walzprimer (2983)
3 cz. wag. Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210)

Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210) należy przed zastosowaniem połączyć z lakierem, starannie mieszając. Zalecamy, aby przed użyciem odczekać ok. 10 minut.

Bluefin Vetro Walzprimer (2983) można stosować wyłącznie z wymienionym utwardzaczem i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Czas przydatności mieszaniny do użycia



120 godz.

Nie można rozpoznać końca przydatności mieszaniny do użycia. Nie jest możliwe przedłużenie czasu przydatności mieszaniny do użycia poprzez zmieszanie ze świeżo przygotowaną mieszaniną! Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszaniny do użycia.

Technika nanoszenia



	Nanoszenie walcami
Narzędzie do aplikacji	Maszyna do powlekania rolkowego
Ilość наносzona jednorazowo (g/m ²)	10 - 15

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę	ok. 2 godz.
-------------------------------	-------------

lub 1–3 minuty w suszarce dyszowej, w temperaturze od 40°C do maksymalnie 50°C.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku przy ułożeniu i warunków układania w sztaplu.

Czyszczenie narzędzi



8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Szkło float – powłoka na stronie ogniowej (stronie atmosferycznej); szkło bezpieczne ESG; szkło satynowane. Zalecamy szkło Optiwhite (białe) jako podłoże o neutralnej barwie.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Mocno zabrudzone szkła należy wstępnie wyczyścić acetonem lub Waschverdünner 8501 (8501).

Wyczyścić szklaną stronę, która ma zostać pokryta Clean-Glasreiniger (7214). Ten krok roboczy należy wykonać w celu uzyskania wystarczającej przyczepności kolejnej powłoki.

BUDOWA POWŁOKI

Naniesienie produktu

1 x Bluefin Vetro Walzprimer (2983)

Lakierowanie nawierzchniowe

Za pomocą odpowiedniego lakieru nawierzchniowego UV do nanoszenia walcami, takiego jak np. Innolux Walzgrund Color (2751) w żądanym odcieniu koloru.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

10 kg

Produkty dodatkowe

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482)
Clean-Glasreiniger (7214)
Innolux Walzgrund Color (2751)
Waschverdünner 8501 (8501)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 6 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane techniczne

Lepkość w stanie dostarczonym: 43 – 47 sekund/-y według DIN 53211 (kubek 6 mm, 20°C)

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl