

Bluefin Vetro Walzprimer

2983

Lepiaci základný náter na báze vody na **nanášanie valčekom na sklo na priemyselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

2983000200

Všeobecne

Dvojzložkový základný náter na báze vody na lepenie na sklo; poskytuje UV lakovým náterom na nanášanie valčekom vynikajúcu priľnavosť k podkladu pri silnom mechanickom zaťažení.

Zvláštne vlastnosti
a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselné povrchové úpravy plochého skla.
Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pomer miešania



8482 3%

100 hmot. dielov Bluefin Vetro Walzprimer (2983)
3 hmot. diel Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210)

Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482000210) musí byť ihneď pred spracovaním starostlivo zapracovaný do laku za stáleho miešania. Pred spracovaním odporúčame počkať cca 10 min.

Bluefin Vetro Walzprimer (2983) smie byť použitý výlučne s uvedeným tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a priľnavosti.

Doba spracovateľnosti

cca 120 hod.

Koniec doby spracovateľnosti nie je možné rozpoznať. Nie je možné predĺžiť dobu použiteľnosti miešaním s čerstvo vytvrdnutým lakovým materiálom! Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

Technika nanášania

	Navaľovanie
Aplikačné zariadenie	Valcový lakovací stroj
Množstvo na nános (g/m ²)	10 - 15

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prelakovateľný pri izbovej teplote	cca 2 hod.
------------------------------------	------------

alebo 1 – 3 minúty v tryskovej sušičke, teplota 40 °C do max. 50 °C.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Plavené sklo – náter cínovej strane (atmosférická strana); bezpečnostné sklo ESG; sanitované sklo. Ako farebne neutrálne pozadie odporúčame sklo Optiwhite (biele sklo).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Príprava podkladu

Silne znečistené sklá vopred vyčistite acetónom alebo Waschverdünner 8501 (8501).

Očistite stranu skla, ktorá sa má natrieť, pomocou Clean-Glasreiniger (7214). Tento pracovný krok sa musí vykonať, aby sa dosiahla dostatočná príľnavosť následného náteru.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

1 x Bluefin Vetro Walzprimer (2983)

Vrchné lakovanie

S vhodným UV vrchný lakovým náterom na nanášanie valčekom ako je Innolux Walzgrund Color (2751) v požadovanej farbe.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

10 kg

Súvisiace produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Crosslinker 8482 Vetro (8482)
Clean-Glasreiniger (7214)

Innolux Walzgrund Color (2751)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 43 – 47 sekúnd podľa DIN 53211
(6 mm-výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.