

Bluefin Wax

2991

Vosk na báze vody na povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia na remeselné a priemyselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci, voskový prípravok riediteľný vodou na racionálne voskovanie a priemyselné ošetrovanie neošetreného a vopred nalakovaného hobľovaného dreva, drevených stropov a povrchov nábytku; dobrá odpudivosť voči vode, rýchle schnutie, veľmi dobrá odolnosť voči zlepeniu. Ošetreným povrchom dodáva elegantný matný efekt a zamatovú mäkkosť. Spracovanie striekaním alebo polievaním.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Časť 5: Odolnosť voči plameňu: 5-B




- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia

Pre mierne namáhané/podružné diely nábytku a interiérového vybavenia.



SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Bluefin Wax (2991) sa môže nanášať buď dvakrát na surové drevo, alebo raz na povrch ošetrený základným lakom na drevo na báze vody.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste predišli zafarbeniu alebo nežiaducim stopám (môžu sa líšiť v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri lakovaní **duba, smrekovca** a iného dreva bohatého na extraktívne látky predbežné predzákľadovanie produktom Aduro Primer (2523). Alternatívne sa môže Bluefin Terra-Base Ultra (2913) použiť ako základný náter na tvrdé drevo.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Technika nanášania

5% H₂O

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ	Polievanie
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,28		1,80	-
Striekací tlak (bar)	100 - 120		3	-
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-	
Riedenie	Wasser			
Prídavok riedidla v %	-		5	-
Množstvo na nános (g/m²)	80 - 100	80 - 100		80 -100
Celkové nanášané množstvo (g/ m²)	max. 300			

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



1h

Brúsiteľné a prelakovateľné, manipulovateľné	1 hod.
Stohovateľné	12 hod.

Počas procesu sušenia musí byť zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu. Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Triedená drevozina Zrnitosť P180 – P220

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 x Bluefin Wax (2991)

Alternatívne sa môže použiť lak na nábytok na báze vody, ako napríklad Bluefin Resist (2963) alebo Bluefin Unistar Thix (2966).

Medzibrúsenie



Bluefin Wax (2991) Medzibrúsenie pomocou brúsneho rúna, napríklad Scotch-Brite od spoločnosti 3M.

Vodouriediteľný nábytkový lak: zrnitosť P280 alebo brúsneho rúna

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1 x Bluefin Wax (2991)

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie a starostlivosť

Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja.

Používanie ošetrovacích prostriedkov nie je možné kvôli voskovanému povrchu – riziko lokálneho vyleštenia a tvorby flakov!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

5 kg; 25 kg; 120 kg

Stupne lesku

Bluefin Wax G50 (2991000150)

Súvisiace produkty

Aduro Primer (2523)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Resist (2963)
Bluefin Terra-Base Ultra (2913)
Bluefin Unistar Thix (2966)
Clean-Möbelreiniger (7202)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 21 – 31 sekúnd podľa DIN 53211
(4 mm-výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.