

Floor-Fill

4207

Watergedragen **plamuurgel** voor de productie van houtvulmiddel door mengen met schuurstof voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


Watergedragen plamuurgel voor de productie van houtvulmiddel voor kleine scheuren, beschadigingen en voegen tot 3 mm door mengen met schuurstof. Universeel toepasbaar voor alle gangbare soorten parkethout. Het geurloze product wordt gekenmerkt door een zeer goede verwerking, snelle droging, goede vulkracht, goede schuurbaarheid en kleuraanpassing.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Parketvloeren en houten vloeren

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Voor efficiënt schuren is het goed om weinig overschot op het oppervlak achter te laten.
- Bij grotere voegen en zeer diepe plekken kan het nodig zijn om opnieuw te egaliseren.
- Vul scheuren en voegen ruim met het Floor-Fill stofmengsel en egaliseer het oppervlak met een roestvrijstalen spatel.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Mengverhouding

1 gewichtsdeel schoon schuurstof van het schuren van de houten ondergrond
5 gewichtsdelen Floor-Fill (4207)

Meng schoon houtstof van de houtschuurgang met korrel 120 met Floor-Fill 4207 tot een vulmiddel is verkregen.

Opbrengtechniek

	Spatelen
Applicator	Plastic of roestvrijstalen spatel
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	20 - 30

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik.

Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuurbaar	ca. 30 - 90 minuten
------------	---------------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Zorg bij grotere voegen voor voldoende droging, zo nodig een complete nacht.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Abbeizer Express (8313).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loof- en naaldhout (massief hout)

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

Loofhout: 12 ± 2%

Naaldhout: 15 ± 2%

Ondergrondvoorbereiding

Loofhout: Houtschuurgang Korrel 150 - 180

Naaldhout: Houtschuurgang Korrel 120 - 150

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

Floor-Fill-Staub-Mischung

Tussenschuurgang 	Korrel 120 – 150 Verwijder het schuurstof.
Grondering	1 x Floor-Start (4205) Tussendroging: ca. 2 uur Floor-Start (4205) niet schuren.
Tussenlaag	1 x Floor-Finish (4202) of 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Tussendroging: ca. 4 uur
Tussenschuurgang 	Voorafgaand aan het aanbrengen van de aflak wordt een lichte tussenschuurgang met korrel 240 of gebruikt schuurgaas met korrel 120 of fijner uitgevoerd. Een langere tussendroogtijd (idealerweise een nacht drogen) verbetert de schuurbaarheid. Doorschuren moet worden vermeden, omdat er anders accentverschillen kunnen ontstaan, die door vergeling bij de veroudering nog worden versterkt. Verwijder het schuurstof.
Aflaklaag	1 x Floor-Finish (4202) of 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	11
Kleuren	Floor-Fill (4207000210)
Toevoegingsproducten	Abbeizer Express (8313) Floor-Finish (4202) Floor-Start (4205) Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag  	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Floor-Fill (Cat A/i): 140 g/l. Floor-Fill bevat maximaal 20 g/l VOS.
GISCODE	W2+

**Verklaring van ingrediënten
volgens VdL-RL 01**

Acryl dispersies / water / Glycoether / Reologische additieven / Bevochtigingsmiddelen / Pot conserveringsmiddelen

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kan allergische reacties veroorzaken

Informatie voor mensen met een allergie onder telefoonnummer +43 5242 6922-713.

**Veiligheidstechnische
informatie**

Ook bij de verwerking van producten arm aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 / P3.

Als er medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.

Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water.

Het moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging.

Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

Niet in de riolering, waterwegen of grond terecht laten komen.

Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
