

Grilith Klarlack-Spray

2417

Vernice trasparente spray a base solvente per interni, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice spray a base di nitrocellulosa per ritocchi, con essiccazione rapida, per superfici di mobili verniciati. Il prodotto si contraddistingue per l'essiccazione molto rapida e l'ottima stesura. Applicazione a spruzzo senza sbavature.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM A 1605-12 (superficie di mobile)**
Resistenza agli agenti chimici: 1-C

Campi di applicazione



Riparazioni di piccole dimensioni nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni.

Per la riverniciatura di piccoli danni dovuti all'assemblaggio.

Per le correzioni di piccoli difetti

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Agitare bene il barattolo per 2 minuti prima di utilizzarlo. La pallina di miscelazione deve essere udibile. Agitare occasionalmente anche durante l'uso.
- Tenere la bomboletta in posizione verticale e spruzzare in modo uniforme e senza esagerare da una distanza di circa 20-30 cm, a temperatura ambiente.
- Per valutare l'uniformità del colore e l'effetto di rifrangenza, nonché la compatibilità, è necessario effettuare sempre una prova di spruzzatura in un punto poco visibile.
- Se necessario, dopo 3-6 minuti effettuare una seconda spruzzata; è preferibile applicare più mani piuttosto che una sola mano spessa.
- Dopo l'uso mettere la confezione a testa in giù e svuotare la testina spruzzatrice, fino a quando non fuoriesce solo del gas, in modo tale che la valvola non si incolli.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione**Metodo di applicazione**Resa (m² / ml)**Bomboletta spray**2 - 3 m² / 150 ml**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile:

ca. 10 - 15 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, pannelli impiallacciati, pannelli di truciolato (rivestiti), pannelli di fibra di legno).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Legni di latifoglie: carteggiare con grana 150 - 180 e pulire
Legni di conifere: carteggiare con grana 100 - 150 e pulire

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

1 – 2 x Grilith Klarlack-Spray (2417)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

150 ml - bomboletta spray

Tonalità / gradi di brillantezza

Grilith Klarlack-Spray Stumpfmatt (2417077812)
 Grilith Klarlack-Spray Matt (2417050253)
 Grilith Klarlack-Spray Seidenmatt (2417077811)
 Grilith Klarlack-Spray Farblös, Glänzend (2417050252)

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

La bomboletta spray è sotto pressione. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere gli spruzzi lontano dal corpo. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Non spruzzare contro le fiamme o su oggetti incandescenti. Non forzare l'apertura o bruciare nemmeno dopo l'uso.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.