

Innolux Decklack GF

2765

UV prekrivni lak za nanos z valji za industrijsko lakiranje parketa in lakiranje pohištva

OPIS IZDELKA

Splošno

Visoko reaktivni, matirani, UV prekrivni lak za nanos z valji, z zelo dobro kemično in mehansko odpornostjo.

Za industrijsko serijsko premazovanje gotovih parketnih elementov in talnih desk.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje



- **ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine)**
Določanje odpornosti proti kemičnim vplivom: 1-B1
Obnašanje pri abraziji: 2-D (≥ 50 U)
Obnašanje pri obremenitvi s praskanjem: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Vnetljivost: 5-B (težko vnetljiva pohištvena površina)
- **ÖNORM A 3800-1 (požarna odpornost)**
V povezavi s težko vnetljivo podlago: težko vnetljivo, Q1, Tr 1
- **DIN 68861 (pohištvene površine)**
1. del: Obnašanje pri kemičnih obremenitvah: 1 B
2. del: Obnašanje pri abrazijskih obremenitvah: 2 D (od > 50 do ≤ 150 U)
4. del: Obnašanje pri obremenitvi s praskanjem: 4 E (od $> 0,5$ do $\leq 1,0$ N)
- **DIN 53160-1 in DIN 53160-2**
Odpornost proti znoju in slini
- **ÖNORM EN 71-3**
Varnost igrač, migracija določenih elementov (brez težkih kovin)
- **Francoska uredba DEVL1104875A**
Označevanje gradbenih premaznih proizvodov glede emisij hlapnih škodljivih snovi: A+

Področja uporabe



Za industrijsko serijsko lakiranje delov pohištva in vrat.

Za industrijsko serijsko premazovanje gotovih parketnih elementov.

Za premazovanje močno obremenjenih površin pohištva in notranje opreme, kot so mizne plosče in odlagalne površine v kuhinjah in dnevnih prostorih, kopalnicah, pisarnah in podobnih objektih, fronte in stalno vidne površine, obremenjene površine sedežnega pohištva in površine, ki niso stalno vidne. Področja uporabe II do IV v skladu z ÖNORM A 1610-12.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte naše **ARL 210 – delovne smernice za sisteme Innolux**.

Način nanosa



	Vlaganje z valjanjem
Aplikator	Valjčni premazni stroj
Količina nanosa na aplikacijo (g/m ²)	3 - 6
Skupna količina nanosa (g/m ²)	max. 12

Izdelek je pripravljen za uporabo.

Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

UV-strjevanje



Takojšnje **UV strjevanje** brez predhodnega izhlapevanja:

	Predhodni nanos	
	Vmesno želiranje	Strjevanje
Hg-sevalnik 80 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min
Hg-sevalnik 120 W/cm	12 - 16 m/min	7 - 10 m/min

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi!

Čiščenje delovnih naprav



8501

Takoj po uporabi z Waschverdünner (8501).

PODLAGA

Vrsta podlage

Les listavcev in iglavcev (masivni les, materiali iz furnirja, (oplemeniteni) materiali iz lesnih sekancev in lesnih vlaken).

Lastnosti podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.

Priprava podlage

Kalibracijsko brušenje

Listavci: zrnastost 150–180
Iglavci: zrnastost 120–150

STRUKTURA PREMAZA

Osnovni premaz

Innolux Walzgrund Farblos (2736000200)

Za doseganje optimalne kakovosti površine je lake priporočljivo nanašati z valjem v 2-3 sl-Slojih.

Vmesno brušenje

Zrnavost 320 - 400 in Scotch-Brite valj
Odstranite prah, ki je nastal zaradi brušenja.
Izogibajte se preglobokemu brušenju!

Zaključni premaz

1 – 2 x Innolux Decklack GF (2765)

v odvisnosti od zelene podlage in polnosti

Za doseganje optimalne kakovosti površine je priporočljivo prekrivni lak nanašati z 2 zaporedno priključenima lakirnima agregatoma z valji, pri čemer je treba po 1. nanosu izvesti vmesno želiranje, po 2. nanosu pa pustiti, da se premaz strdi.

ČIŠČENJE IN NEGA**Čiščenje in nega****Pohišstvo:**

Čiščenje z Clean-Möbelreiniger (7202) in nega z Clean-Möbelpflege Plus (7222).

Gotovi parketni elementi:

Za čiščenje lahko vodi za čiščenje dodate Clean-Parkettreiniger (7207).

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

25 kg, 1000 kg

Barvni odtenki/stopnje sijaja

Innolux Decklack GF G05 (2765000105)
Innolux Decklack GF G10 (2765000110)
Innolux Decklack GF G20 (2765000120)
Innolux Decklack GF G25 (2765000125)
Innolux Decklack GF G30 (2765000130)
Innolux Decklack GF G50 (2765000150)
Innolux Decklack GF G70 (2765000170)
Innolux Decklack GF G100 (2765000100)

Dodatni izdelki

Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Innolux Walzgrund (2736)
Waschverdünner 8501 (8501)

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 9 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Tehnični podatki

Viskoznost ob dobavi G05 - G20: 60 – 65 Sekunde v skladu z DIN 53211 (v 6 mm merilnem lončku, 20 °C)

Viskoznost ob dobavi G25 - G100: 60 – 65 Sekunde v skladu z DIN 53211 (v 6 mm merilnem lončku, 20 °C)

Varnostni podatki



Izdelek je primeren zgolj za industrijsko uporabo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.
