

Innolux Spachtel FLEX

2713

UV-navalovací tmel, průmyslové lakování parket a korku.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Vysoce reaktivní UV-tmel pro aplikaci navalování na bázi nenasycených akrylátových pryskyřic.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**
Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM C 2354**
Požadavky tříd namáhání A, B a C se splní, pokud se dodrží struktura nátěru uvedená v technickém listě.
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití




Pro průmyslové sériové lakování hotových parket a jiných podlahových prvků (včetně korku).

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Technika nanášení

	Stěrkování
Aplikační zařízení	Válcová stěrková stroj
Celkové nanášené množství (g/m²)	10 - 50

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

UV vytvrzování

Okamžité **UV vytvrzení** bez předchozího odpařování:

	Vytvrzování	
	Meziželatinace	Vytvrzení
Hg- a Ga-lampa 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

8501

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté i jehličnaté dřeviny (masivní dřevo), korek

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu**Kalibrační broušení**

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180
 Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 120 - 150
 Korek: Broušení zrnitostí P 150 - 180

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Tmelení**

1 x Innolux Spachtel FLEX (2713)

Mezibroušení

Zrnitost P 320 – 400 a Scotch-Brite brusné rouno
 Odstraňte prach vzniklý broušením.

Základování

2 – 3 x s vhodným UV navalovacím základem, například Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Pro dosažení optimální kvality povrchu je vhodná aplikace třech základních vrstev, navalovacími nanášecími jednotkami připojenými za sebou, s meziželatinací po 2 nánosu a UV vytvrzením po 3 nánosu.

Mezibroušení

Zrnitost P 320 – 400

Následně přebruste brusným rounem (např. Scotch-Brite od 3M).

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní lakování

S vhodným UV navalovacím vrchním lakem, jako je Innolux Floor Decklack (2766)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

25 kg, 200 kg

Barevné odstíny / stupně lesku

Innolux Spachtel FLEX Farblos (2713000200)

Související produktyInnolux Floor Decklack (2766)
Innolux Walzgrund FLEX (2737)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Viskozita při dodání: pastovitá

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.