

Innolux Spachtel FLEX

2713

UV-walsplamuur voor het industrieel lakken van parket en kurk

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Zeer reactieve uv-walsplamuur op basis van onverzadigde acrylaatharsen. Goede diepe doorharding, uitstekende elasticiteit en vulkracht.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1




- **ÖNORM C 2354**
Klasse: A, B en C (de in het merksblad vermelde opbouwadviezen moeten in acht worden genomen)



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden




Voor het industrieel serieel lakken van geprefabriceerde parketdelen (inclusief kurk).

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Bescherm het product tegen licht en zonnestraling!
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Opbrengtechniek

	Spatelen
Applicator	Walsplammesmachine
Totale toepassingshoeveelheid (g/m²)	10 - 50

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

UV-uittharding

Onmiddellijk **UV-uittharding** zonder voorafgaande verdamping:

	Toevoersnelheid	
	Tussentijds geleren	Uitharden
Hg- en Ga-straler 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken

8501

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loofhout en naaldhout (massief hout), kurk

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding**Kalibratieschuurgang**

Loofhout: korrel 150 - 180

Naaldhout: korrel 120 - 150

Kurk: Schuren met korrel 150 - 180

COATINGOPBOUW**Vullen**

1 x Innolux Spachtel FLEX (2713)

Tussenschuurgang

Korrel 320 - 400 en Scotch-Brite-wals

Verwijder het schuurstof.

Grondering

2-3x met een geschikte uv-walsgrondlak zoals Innolux Walzgrund FLEX Farblos (2737000200)

Voor een optimale oppervlaktekwaliteit is het voordelig om de grondlak aan te brengen met 3 in serie geschakelde walslakaggregaten, waarbij na de 1e en 2e laag tussentijds wordt gelegeerd en na de 3e laag wordt uitgehard.

Tussenschuurgang

Korrel 320 – 400

Schuur aansluitend met schuurvlies (bijv. Scotch-Brite van 3M).

Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

Met een geschikte uv-walsaflak zoals Innolux Floor Decklack (2766)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

25 kg, 200 kg

Kleuren / glansgraden

Innolux Spachtel FLEX Farblos (2713000200)

Toevoegingsproducten

Innolux Floor Decklack (2766)

Innolux Walzgrund FLEX (2737)

Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Leveringsviscositeit: Pasteus

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.