

Innolux Spachtel FLEX

2713

UV vytvrdzujúci navaľovací tmel na priemyselné lakovanie parkiet a korku

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vysoko reaktívny UV tmel pre aplikáciu navaľovaním na báze nenasýtených akrylátových živíc. Dobré hĺbkové vytvrdzovanie, vynikajúca elasticita a vynikajúca plnivosť.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **ÖNORM C 2354**
Požiadavky tried namáhania A, B a C sa splnia, pokiaľ sa dodrží skladba povrchovej úpravy uvedená v technickom liste.



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na priemyselné sériové lakovanie hotových parkiet a iných podlahových prvkov (vrátane korku).

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Chrániť produkt pred svetlom a slnečným žiarením!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú smernicu **ARL 210 – Pracovná smernica pre náterové lakové systémy Innolux.**

Technika nanášania

	Stierkovanie
Aplikačné zariadenie	Válcová stierka
Celkové nanášané množstvo (g/m²)	10 - 50

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanie

Okamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdenutie
Hg a žiarič Ga 80 – 120 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreviny (masív), korok

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu**Kalibračné brúsenie**

Listnaté dreviny: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: zrnitosťou P120 - P150

Korok: Brúsenie zrnitosťou P150 – P180

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Tmelenie**

1 x Innolux Spachtel FLEX (2713)

Medzibrúsenie

Zrnitosť 320 – 400 a valček Scotch-Brite

Brúsny prach odstrániť.

Základná vrstva

2 – 3x vhodným UV základným náterom nanášaným valčekom, ako je napríklad Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu je výhodné nanášať základný náter pomocou 3 valčkových lakovacích jednotiek zapojených do série, pričom po prvom a druhom nanesení prebieha medzifázové tuhnutie a po treťom nanesení úplné vytvrdenie.

Medzibrúsenie

zrnitosťou 320 – 400

Následne prebrúsiť brúsnym rúnom (napr. Scotch-Brite od 3M).

Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

Pomocou vhodného vrchného lakového UV náteru nanášaného valčekom, ako je Innolux Floor Decklack (2766)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

25 kg, 200 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Innolux Spachtel FLEX Farblos (2713000200)

Súvisiace produktyInnolux Floor Decklack (2766)
Innolux Walzgrund FLEX (2737)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Viskozita pri dodaní: pastová

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.