

Innolux Vacuumlack MSL

2780

Meerlaagse uv-uithardende vacuümlak voor het lakken in serie van ronde stangen, plinten of lijmprofielen voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


Meerlaagse uv-vacuümlak met hoge reactiviteit, goede mechanische en chemische bestendigheid.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1
- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden




Voor licht belaste/ondergeschikte en normaal belaste delen van het woongedeelte zoals slaapkamers en woonkamers bij meubels en interieur: toepassingsgebieden III - IV volgens ÖNORM A 1610-12.

Kan worden gebruikt als aflak op daarvoor goedgekeurde grondverven.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Bescherm het product tegen licht en zonnestraling!
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Opbrengtechniek



	Vacuumat
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	25 - 50
Totale toepassingshoeveelheid (g/m ²)	50 - 100

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige

verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

UV-uitharding



Onmiddellijk **UV-uitharding** zonder voorafgaande verdamping:

	Toevoersnelheid
	Uitharden
Hg-straler 80 W/cm	5 - 7 m/min
Hg-straler 120 W/cm	7 - 10 m/min

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



8501

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, spaanplaat of houtvezelmateriaal)

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Loofhout: Korrel 120 - 150

Naaldhout: Korrel 100 - 150

COATINGOPBOUW

Grondering

25 – 50 g/m² Innolux Vacuumlack MSL (2780)

Tussenschuurgang



Korrel 320 – 400

Voorkom doorschuren!

Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

25 – 50 g/m² Innolux Vacuumlack MSL (2780)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD

Schoonmaken en onderhoud

Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

25 kg

Andere verpakkingsformaten op aanvraag.

Glansgraden

Innolux Vacuumlack MSL G20 (2780000120)


Innolux Vacuumlack MSL G30 (2780000130)

Toevoegingsproducten

Clean-Möbelreiniger (7202)

Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 40 second – 50 second volgens DIN 53211 (4 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.