

Innolux Vita-Oil Multi

2791

Více vrstvý UV olej pro průmyslovou aplikaci **nábytek a podlahy**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Reaktivní UV vícevrstvý olej, částečně na bázi obnovitelných surovin; vhodný na základní i vrchní vrstvu; zachovává přirozený, matný charakter dřeva. Velmi dobré smáčení pórů, dobrá chemická a mechanická odolnost.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnost vůči chemickým účinkům



- **DIN 68861 (povrchy nábytku)**
část 1: Chování v případě chemické expozice: 1 B



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů)



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro průmyslovou povrchovou úpravu hotových parketových dílců.

Pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů s otevřenými póry, pokud má být zachován přirozený vzhled daného druhu dřeva.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Technika nanášení



	Navalování
Aplikační zařízení	Walzlackiermaschine
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	GL: 15 -25; DL: 1 x 5 - 7
Celkové nanášené množství (g/m ²)	max. 35

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátosu.

UV vytvrzování



Okamžité **UV vytvrzení** bez předchozího odpařování:

	Doba záření	
	Meziželatinace	Vytvrzení
Hg- a Ga-lampa 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



8501

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Pórovité tvrdé dřeviny (masivní dřevo nebo dýha).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Kalibrační broušení

Broušení dřeva zrnitostí P 180 - 240

KROKY ZPRACOVÁNÍ

Základní ošetření

1 x 15 – 25 g/m² Innolux Vita-Oil Multi (2791)
 Brusné rouno, brusný pad nebo brusný kartáč
 Vytvrzování pomocí Hg-zářičů 2 x 120 W/cm

Mezibroušení



Lehké přebroušení Zrnitost P 360 – 500
 Zamezte probroušení!
 Odstraňte prach vzniklý broušením.

Konečná úprava

1 x 5 – 7 g/m² Innolux Vita-Oil Multi (2791)
 Vytvrzování pomocí Hg-zářičů 2 x 120 W/cm

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění a ošetřování

Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

10 kg, 20kg

Barevné odstíny / stupně lesku

Innolux Vita-Oil Multi G07 (2791000107)

Innolux Vita-Oil Multi 2791: číslo barevného odstínu.

Další barevné odstíny na dotaz

Barevné odstíny lze míchat s **tónovacími pastami Innolux-Mix 9067**.

Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu.

Konečný barevný odstín je obecně určen vlastní barvou dřeva, naneseným množstvím, odstínem mořidla a barevným odstínem nátěru.

Související produkty

Clean-Möbelreiniger (7202)

Innolux Mix (9067)

Legno Pflegeöl (7009)

Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita: 35 second – 45 second dle DIN 53211
(6 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.