

Innolux Vita-Oil Multi

2791

UV viacvrstvový olej na priemyselnú povrchovú úpravu **nábytku a parkiet**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Reaktívny UV viacvrstvový olej, čiastočne na báze obnoviteľných surovín; vhodný ako základná a vrchná vrstva; zachováva prirodzený, matný charakter dreva. Veľmi dobré prenikanie do pórov, dobrá chemická a mechanická odolnosť.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B



- **DIN 68861 (nábytkové povrchy)**
časť 1: správanie sa pre chemickej záťaži: 1 B



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (uvolňovanie ťažkých kovov)



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselnú povrchovú úpravu hotových parketových dielcov.

Na lakovanie povrchov nábytku s otvorenými pórami a interiérového zariadenia, ak má byť zachovaný prirodzený vzhľad daného typu dreva.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú smernicu **ARL 210 – Pracovná smernica pre náterové lakové systémy Innolux**.

Technika nanášania

	Navaľovanie
Aplikačné zariadenie	navarovacie zariadenie
Množstvo na nános (g/m ²)	zákl. lak: 15 -25; vrch. lak: 1 x 5 - 7
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	max. 35

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanie

Okamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdnutie
Žiarič Hg 80 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min
Žiarič Hg 120 W/cm	12 – 16 m/min	7 – 10 m/min

Uvedené doby sú orientačné.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Pórovité listnaté dreviny (masívne drevo alebo dyha).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu**Kalibračné brúsenie**

Brúsenie zrnitosťou P180 – P240, príp. kartáčovanie

PRACOVNÉ KROKY**Základná vrstva**

1 x 15 – 25 g/m² Innolux Vita-Oil Multi (2791)
 Brusné rúno, brúsny pad alebo kefa na zapracovanie
 Vytvrdzovanie s Hg žiaričom 2 x 120 W/cm

Medzibrúsenie

Hladké brúsenie zrnitosťou 360 – 500

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1 x 5 – 7 g/m² Innolux Vita-Oil Multi (2791)
 Vytvrdzovanie s Hg žiaričom 2 x 120 W/cm

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie a starostlivosť

Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Legno Pflegeöl (7009).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

10 kg, 20 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Innolux Vita-Oil Multi G07 (2791000107)

Innolux Vita-Oil Multi (2791) a číslo farebného odtieňa

Špeciálne farebné odtiene na požiadanie.

Farebné odtiene je možné miešať pomocou **tónovacích pást Innolux-Mix 9067**.

Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

Konečný farebný odtieň je vo všeobecnosti určený prirodzenou farbou dreva, množstvom náteru, farebným odtieňom lazúry a farebným odtieňom náteru.

Súvisiace produkty

Clean-Möbelreiniger (7202)

Innolux Mix (9067)

Legno Pflegeöl (7009)

Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 35 second – 45 second podľa DIN 53211 (6 mm výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.