

Legno Hartwachsöl NV

7025

Ecologische, universele **hardwasolie** voor **industrie en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Combinatie op basis van natuurlijke wassen en oliën voor de behandeling van loof- en naaldhout. Het product wordt gekenmerkt door een zeer goed penetrerend vermogen, uitstekende accentuering van het hout, zeer goede vulkracht, zeer goede waterbestendigheid en aangename haptiek. Antistatisch.
De uitharding vindt plaats door absorptie van zuurstof uit de lucht (oxidatieve droging).

Speciale eigenschappen en testnormen



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Zweet- en speekselbestendigheid



- **ÖNORM EN 71-3**
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor het coaten van normaal belaste oppervlakken bij meubels en interieur, zoals slaapkamer- en woonkamermeubilair en houten vloeren.

Ingrediënten

Natuurlijke plantaardige oliën en wassen (lijnolie, zonnebloemolie, sojaolie, carnaubawas en candelillawas), licht geurende isoparaffines, loodvrije en kobaltvrije droogmiddelen.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 20 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 60 %.

- Laat het aangebrachte product even inwerken en pel vervolgens het overschot voorzichtig af met een katoenen doek of gaasje in de richting van de nerven.
- Vanwege het hoge gehalte aan vaste stoffen is één coatinglaag meestal voldoende.
- Interieuroppervlakken van meubels en kasten mogen slechts één keer met een dunne laag van dit product worden behandeld vanwege mogelijke geurhinder.
- **Let op:** Zorg ervoor dat het hout gelijkmatig wordt geschuurd en dat het product gelijkmatig wordt aangebracht!
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze werkrichtlijn **ARL 013 - Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen** en **ARL 160 - Werkrichtlijn voor oliën en wassen** in acht.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen	Vegen
Spuitpistool Ø (mm)	1,5 - 1,7	-	-	-
Spuitdruk (bar)	2 - 3	-	-	-
Rendement per toepassing (m²/l)	-	15 - 30	-	-
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Nabehandeling	12 h
Door en door droog	7 dag(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd. Lage luchtverversing, bijv. door dichte stapeling, vertraagt het drogen.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Legno-Reiniger (7003) of Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ONDERGROND


Soort ondergrond

Fijn- en grofporig loofhout Naaldhout

Ondergrondhoedanigheid	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.
Houtvochtigheid	Loofhout: 12 ± 2% Naaldhout: 15 ± 2%
Ondergrondvoorbereiding 	Meubilair: Getrapte houtschuurgang tot Korrel 180 - 240 Hout- en parketvloeren: Getrapte houtschuurgang tot Korrel 100 - 150 Verwijder het schuurstof.
VERWERKINGSSTAPPEN	
Basisbehandeling	Indien nodig: 1 x Legno Hartwachsöl NV (7025)
Tussenschuurgang 	Lichte gladschuurgang Korrel 280 – 360 Verwijder het schuurstof.
Eindbehandeling	1 x Legno Hartwachsöl NV (7025)
SCHOONMAKEN & ONDERHOUD	
Schoonmaken	Schoonmaken met water, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) of mild huishoudelijk schoonmaakmiddel. Bij vettige verontreiniging Legno Reiniger (7003) gebruiken. Schoonmaken mag niet eerder plaatsvinden dan 14 dagen na het aanbrengen van de olie/was/hardwasolie. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
Onderhoud	Voor opfris- en onderhoudswerkzaamheden 1x Legno Pflegeöl (7009) aanbrengen en overtollig product verwijderen. Neem onze ARL 253 - Onderhoudshandleiding voor met Legno-Hartwachsöl behandelde vloeren en ARL 256 - Onderhoudshandleiding voor met Legno-Hartwachsöl behandelde meubelen in acht.
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	5 l, 20 l
Kleuren	Legno Hartwachsöl NV Farblos (7025000200) De uiteindelijke kleur hangt sterk af van de natuurlijke kleur van het hout en de hoeveelheid aangebracht product.
Toevoegingsproducten	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Wij adviseren om de inhoud van geopende verpakkingen in kleinere verpakkingen te gieten om gatering/huidvorming te vermijden.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding! Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.